

## CEMLATEX 600

### Synthetischer Latex zur Bildung von Zementmörtel von hoher Klebeleistung



- Wandelt einen guten Zementkleber in einen hochqualitativen Zementkleber um
- Erhöht das Anwendungsgebiet der Kleber
- Sichert den Zementkleber eine sehr hohes Haftvermögen und Flexibilität zu
- Ideal für die Verlegung von Großformaten
- Erlaubt dauerhafte Angüße
- Verringert die Wasserabsorbierung der Erzeugnisse



Verbrauch : siehe Tabelle

	Art.-Nr./Farbe	Verpackung	Verpackung/Europalette
Hinweis : universell	000001505/Latex weiß 000001510/Latex weiß 000001509/Latex weiß	5 kg Kanister 1 kg Plastikbehälter 25 kg Kanister	100 Kanister/Europalette Karton von 12 Plastikbehälter

#### Dosierung/ Verbrauch:

Als Zusatzstoff für Zementkleber:	von 2 bis 5 kg CEMLATEX 600 mit 25 kg Pulverkleber
Als Zusatzstoff für Zementmörtel:	von 2 bis 5 kg CEMLATEX 600 mit 25 kg Zement



CEMLATEX 600 ist eine Polymerdisposition, welche Zementmörtel zugegeben wird. Erhöht den mechanischen Widerstand, die Elastizität, die Haftung an den Untergründen und die Wasserundurchlässigkeit. CEMLATEX 600 wird als Ersatz eines Teils der Wasserzugabe verwendet, in unterschiedlichen Mengen, je nach gewünschten Anwendungen und Ergebnissen.

#### Technische Produktdaten

Konsistenz:	Polymer-Latex
Farbe :	weiß
Lagerung und Haltbarkeit:	12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung, kühl und trocken
Schadstoffgefahr:	nein.
Entflammbarkeit:	nein
Ph :	10
Dichte :	1,05 kg/dm <sup>3</sup>
Viskosität :	8 mPa.s a 23°C
Anwendungstemperatur:	+ 5°C bis + 35°C
Temperaturbeständigkeit:	von -30°C bis +90°C
Verbrauch :	siehe Tabelle



Dosierung von CEMLATEX 600 zur Erhöhung der Verformbarkeit der Kleber

KLEBER	KLASSE	S 1		S 2	
		Pro Sack		Pro Sack	
		CEMLATEX 600 (kg)	WASSER (kg)	CEMLATEX 600 (kg)	WASSER (kg)
<b>NORMAL HAFTEND</b>					
BENFERFIX EXTRA	C1 TE	2,2	4,8	5,0	2,0
BENFERGRIP C2TE	C2 TE	2,0	5,5	5,0	2,5
BENFERGRIP+	C2 TE	2,0	5,5	5,0	2,5
BENFERFLEX N	C2 TE	1,0	6,25	4,0	3,25
BENFERFLEX+S1	C2 TE S1	-	8-10	4,0	4,0
BENFERFLEX LIGHT	C2 TE S1	-	7,5-10,8	4,0	4,4
<b>SCHNELL HAFTEND</b>					
BENFERFIX RAPIDO	C2 F	2,5	3,15	5,0	0,60
BENFERFLEX RAPIDO	C2 FTE S1	-	5,2	5,0	0,25
BENFERFLEX+FASTS1	C2 FT S1	-	6,75-8,25	5,0	2,5
MARMOFLEX+S1	C2 FT S1	-	6,75-8,25	5,0	2,5
MARMOFLEX S1	C2 FT S1	-	6,5-7,0	6,0	0,50
MARMOFLEX-HT	C2 FT S1	-	4,0-5,2	4,0	1,1