

Epoxid-Fugenmassen

■ Unternehmen mit zertifiziertem Qualitätssystem **ISO 9001**

DEKOSIL

Abdichtungs-Silikon für Fugen



In Übereinstimmung mit ISO 11600-G-25LM
Hinweis: enthält ein Fungizid
Verbrauch: siehe Tabelle

- Enthält ein Fungizid • Elastisch • Wetter- und alterungsbeständig
- Wasserundurchlässig • Widerstandsfähig gegenüber chemischen Produkten und Chlor • Für innen und aussen • Monokomponent
- Lösungsmittelfrei • Nimmt nicht ab • Weiche Konsistenz • Für Fußböden und Wände • In Übereinstimmung mit ISO 11600-G-25LM

DEKOSIL wird zur Abdichtung der Fugen zwischen den Sanitäranlagen und Fliesen, zwischen den Fliesen und der Duschwanne, zwischen den Fliesen und den Rohrleitungen und zwischen den Fensterrahmen und der Struktur verwendet, sowie auch zur Verdichtung der Dehnfugen bei Böden und Wandbelägen. Für innen und außen. Nicht für Aquarien geeignet. Nicht zur Abdichtung von Fugen von Natursteinen und im Unterwasserbereich geeignet.



Art.-Nr./ DEKOSIL Farben



Art.-Nr./ DEKOSIL Farben	DEKOGROUTHF 1/30	DEKOGROUT	DEKOGROUT+	Farbe	Verpackung
004049/Trasparente				Trasparente	6 Kartusche zu 310 ml
004046/Bianco		✓	✓	Bianco	6 Kartusche zu 310 ml
004058/Grau argento			✓	Grau Argento	6 Kartusche zu 310 ml
004059/Manhattan			✓	Manhattan	6 Kartusche zu 310 ml
004047/Grigio chiaro7035	✓	✓	✓	Grigio chiaro	6 Kartusche zu 310 ml
004048/Grigio7042		✓	✓	Grigio	6 Kartusche zu 310 ml
		✓		Grigio tortora	6 Kartusche zu 310 ml
004050/Grau cemento	✓	✓		Grigio cemento	6 Kartusche zu 310 ml
004051/Antracite7037		✓	✓	Antracite	6 Kartusche zu 310 ml
004052/Nero		✓		Nero	6 Kartusche zu 310 ml
004055/Beige1013	✓	✓	✓	Beige	6 Kartusche zu 310 ml
		✓		Crema Marfil	6 Kartusche zu 310 ml
	✓	✓	✓	Off White	6 Kartusche zu 310 ml
			✓	Jasmine	6 Kartusche zu 310 ml
004056/Travertino	✓	✓	✓	Travertino	6 Kartusche zu 310 ml
004063/Nocciola		✓	✓	Nocciola	6 Kartusche zu 310 ml
		✓	✓	Caramello	6 Kartusche zu 310 ml
004061/Tabacco 8007		✓	✓	Tabacco	6 Kartusche zu 310 ml
		✓	✓	Camel	6 Kartusche zu 310 ml
004057/Marrone		✓	✓	Marrone	6 Kartusche zu 310 ml
		✓		Testa di moro	6 Kartusche zu 310 ml

Technische Produktdaten

Konsistenz:	essigsauerer Silikon
Verbrauch:	siehe Tabelle
Dichte:	0,98 – 1,00 gr/cm ³
Anwendungs-/Untergrundtemperatur:	+ 5°C bis + 35°C
Erhärtungsgeschwindigkeit:	ca. 3 mm/24h
Shore-A-Härte:	18° – 25°
Elastizitätsmodul bei 100% (ISO 8339):	ca. 0,4 MPa
Zugfestigkeit (ISO 8339):	etwa 0,7 MPa
Bruchdehnung (ISO 8339):	ca. 250%
Bewegungskapazität :	25%
Temperaturwiderstand:	von -40°C bis +80°C
Lagerung und Haltbarkeit:	18 Monate in ungeöffneter Originalverpackung, kühl und trocken.

DEKOSIL - Verbrauch -

Fugenabmessung	Laufmeter/Kartusche
5x5	11
5x10	5,4
10x10	2,7
15x10	1,8
20x10	1,35
25x10	1,10
30x15	0,63
40x20	0,36