



DEKOGROUT-2K

2-Komponenten Epoxid-Fugenmörtel, nicht absorbierend, flecken-, pilz-, säure- und bakterienabstoßend. Sehr schönes Endresultat, leichte Verarbeitung, niedriger Verbrauch

- Antibakterisch und pilzresistent
- Perfekt für geschliffene Fliesen
- Wasserabstoßend
- Frost/- Tauwechselbeständig
- Einfache Anwendung und Abwaschung
- Glatte Oberfläche und große Farbpalette (26 Farben)
- Widerstandsfähig gegen mechanische und chemisch Beanspruchung
- Für innen, außen und Dauer-Unterwasserbereiche
- Entspricht den Anforderungen der Norm EN 13888 RG und EN 12004 R2T
- Für Fugen von 1 bis 10 mm Breite
- Geeignet für geheizte Fußböden und Wände
- Farben auf das Systemsilikon DEKOSIL abgestimmt
- **CE**



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: DEKOGROUT-2K ist ein spezieller zweikomponenten Fugenmörtel- Kleber bestehend aus Epoxidharzen, Quarzen und speziellen Additiven, der für die Verklebung und das Verfugen von Keramikböden und -wandbelägen jeglicher Art auf einer großen Anzahl von verschiedenen Untergründen geeignet ist und ausgezeichnete Eigenschaften bezüglich dem Schutz gegen chemische und mechanische Aggressionen besitzt. Zur schnellen Verhärtung ohne Schwinden, einfacher Verarbeitung und einfachem Auswaschen mit Wasser entwickelt. DEKOGROUT-2K ist wasserabstoßend sowie flecken-, pilz und bakterienabstoßend und gewährleistet mit einem herkömmlichen Fugenmörtel nicht erreichbaren optischen Eindruck, Altersbeständigkeit und Reinigung der Verfugung. DEKOGROUT-2K ist in 26 Farben und einer transparenten Version erhältlich, die durch farbige Glitter bereichert werden kann, welche einen metallischen Effekt verleihen und die Schönheit der Verkleidung hervorheben.

ANWENDUNGSBEREICHE: Verklebung von Glasmosaik und Fliesen jeglicher Art und Verfugung von Fugen von 1 bis 10 mm Breite von Keramikböden und -wandbelägen (ausschließlich solcher mit saugender Oberfläche) bei Bädern, Duschen, Saunas, Spas, Wellness-Centern, Thermalbädern und Schwimmbädern (auch wenn mit Meerwasser), Labortischen, Küchenablagen, Spitälern und wo auch immer eine Verkleidung verwirklicht werden soll, welche eine erhöhte Schönheit, Hygiene, Dauer und Abwaschbarkeit haben soll.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG: Die Fußböden und Wandbeläge aus Keramik müssen mit einem antibakterischen, flexiblen, pilzresistenten und wasserabstoßenden Epoxid-Fugenmörtel-Klebstoff verlegt und verfugt werden, zertifiziert in Übereinstimmung mit der Norm EN 13888 Klasse RG und der Norm EN 12004 Klasse R2T, Typ DEKOGROUT-2K von Benfer.

 TECHNISCHE
UNTERSTÜTZUNG

 GARANTIEVERSICHERUNG

 FACHTAGUNG

 PROFESSIONELLER
EINSATZ

Werkzeuge und Produkte für die optimale Verarbeitung von DEKOGROUT-2K:

- DEKOGROUT-2K, zweikomponentiger, nicht absorbierender, flecken-, pilz-, säure- und bakterienabstoßender Fugenmörtel- Kleber.
- Hartgummispachtel zum genauen Füllen von Fugen mit dem Dichtstoff. Es ist ratsam, das Produkt gut einzudrücken, um alle Leerräume zu füllen. Mit dem Hartspachtel lässt sich die Fliese bündig füllen, so dass der unästhetische Effekt der Entleerung der Fuge verhindert wird.
- DEKOFELT, mittelharter Schleiffilz zum Emulgieren des Fugenmörtels vor der Reinigung mit einem Schwamm. Rechnen Sie mit einem Verbrauch von ungefähr 1 Filz alle 4 m² für die Anwendung bei Mosaik und 1 Filz alle 15 m² für großformatiges Feinsteinzeug.
- DEKOSPONGE, besonders weicher Zelloschwamm für die präzise Reinigung des frischen Produktes. Rechnen Sie mit einem Verbrauch von 1 Schwamm ungefähr alle 4 m² für die Anwendung von Mosaik und 1 Schwamm alle 15 m² für großes Feinsteinzeug.
- 2K-CLEANER Spezialreiniger für alkalische Epoxy-Fugenmörtel.

GEBRAUCHSANWEISUNG:**Vor dem Beginn:**

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, muss der Epoxid-Fugenmörtel innerhalb kürzester Zeit nach der Auftragung gereinigt werden. In diesem Zusammenhang wird empfohlen, dass die Auftragung von mindestens zwei Personen durchgeführt wird, die gleichzeitig die Fugen verfugen und die überschüssige Fugenmörtel mit Filz und Schwamm entfernen können.

Umweltbedingungen:

Ein sehr wichtiges Element für die Ausführung einer guten Arbeit mit DEKOGROUT-2K ist die Umgebungstemperatur, die einen großen Einfluss auf die Verarbeitbarkeitszeiten des Produkts und auf die Begehbarkeit der Böden hat; Aus diesem Grund muss die Temperatur während der Anwendung des Systems zwischen 12°C und 30°C liegen. Schützen Sie die Oberflächen vor starker Sonneneinstrahlung, Zugluft, starkem Wind und hoher relativer Luftfeuchtigkeit.

In jedem Fall ist es ratsam, DEKOGROUT-2K in den 24 Stunden vor Gebrauch auf eine Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C einzustellen. Dies verbessert zweckmäßigerweise die Arbeitsfähigkeit, indem die Ermüdung für die Anwendung verringert wird.

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE:

Die Unterputze müssen fest und nicht verformbar sein und dürfen keine anderen Bewegungen ausführen abgesehen der struktureigenen Schwingungen und elastischen Vibrationen. Unterputze aus leichten Platten und dünnen Fertigteilen sind daher nicht zweckmäßig. Vor der Anwendung sind die Fugen auf der ganzen Stärke sorgfältig von jedem Zementrest zu befreien, die auch frei von Staub- Öl- oder Antihafsubstanzen sein müssen. Es ist außerdem notwendig, dass die Fugen und der für die Verlegung benutzte Ansetzmörtel trocken sind (siehe die vom Hersteller im technischen Datenblatt angegebenen Zeiten).

Beachten Sie bei Kleber von Benfer die folgenden Wartezeiten (bei + 23 ° C, 50% relative Luftfeuchtigkeit):

Kleber mit normaler haftung:	12 Stunden
Schnellhaftende kleber:	3 Stunden

Achten Sie besonders auf das Verfugen von geläpptem oder geschliffenem Keramikmaterialien, die aufgrund des Entfernens der Oberflächenglasur, denen sie ausgesetzt sind, gegenüber Fugenmörteln im Allgemeinen viel empfindlicher sind. Es empfiehlt sich, die Oberflächen vor dem Verfugen mit geeigneten Produkten zu schützen. Im Zweifelsfall testen Sie das Produkt bevor Sie fortfahren auf einer kleinen Fläche und konsultieren Sie in jedem Fall den Lieferanten, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

VORBEREITUNG DER MISCHUNG:

DEKOGROUT-2K wird in Eimer zu 2,5 kg und 5 kg (Gesamtgewicht) geliefert, welche zwei schon im richtigen Mischungsverhältnis vordosierte Pasten enthalten, die komplett in der Originalverpackung mit sauberen und trockenen Werkzeugen anzumischen sind, bis eine homogene Masse erreicht ist, wobei hin und wieder unter Beihilfe eines Spachtels das an den Rändern des Eimers haftende Produkt untergemischt wird. Es ist ratsam, einen auf tiefen Drehzahlen arbeitenden Rührquirl und ein hochfestes Propellerwerkzeug (vorzugsweise aus Stahl) mit einem Durchmesser von nicht mehr als 9 cm zu verwenden.

Hinzufügung von Wasser zu dem Produkt ist absolut untersagt, da dies auf endgültige Weise beschädigt würde. Im Falle der Wahl der transparente Ausführung mit Glitter, muss nach dem guten Anmischen der Bestandteile A und B nach und nach unter fortwährendem Mischen der gesamte Inhalt der Glitter-Verpackung beigefügt werden, wobei hin und wieder unter Beihilfe eines Spachtels das an den Rändern des Eimers haftende Produkt untergemischt wird, damit ein ausgezeichnetes Resultat erreicht wird. Während des Mischens, der Anwendung und der Reinigung mit Schwamm sind immer Plastikhandschuhe und Schutzbrille zu tragen, da die Paste B hautirritierend ist.

ANWENDUNG VON DEKOGROUT-2K ALS VERFUGUNGSMITTEL:

DEKOGROUT-2K mit einem festen Gummispachtel unter ausreichendem Druck auftragen, sodass das Material tief eindringt. Zur Entfernung des überschüssigen Materials sind die behandelten Oberflächen sofort mit dem Gummispachtel diagonal zur Fuge sauber abziehen.

In der Zwischenzeit muss ein zweiter Arbeiter sofort mit den Reinigungsvorgängen beginnen. Bereiten Sie zwei Behälter mit sauberem lauwarmem Wasser vor, welche für diesen Zweck verwendet werden müssen. Drücken Sie den in Wasser getränkten, mittelharten Filz DEKOFELT auf den Fliesen aus und emulgieren Sie den Dichtstoff mit kreisförmigen Bewegungen. Es ist notwendig, den Filz häufig zu spülen, um überschüssige Dichtmittelrückstände zu entfernen und Wasser zu den Oberflächen hinzuzufügen. Zum Schluss entfernen Sie die Rückstände mit DEKOSPONGE, dem weichen Zellooseschwamm, der oft in sauberem Wasser auszuspülen ist. Es wird empfohlen, den Schwamm bei 45° C über die Fugen zu ziehen, um eine teilweise Entfernung der Fugenmörtel so weit wie möglich zu vermeiden.

Reinigung nach der Verlegung:

Um eine saubere Arbeit zu verwirklichen ist es wichtig, die Reinigung wenige Minuten nach der Anwendung wie oben beschrieben auszuführen, da sie sonst nach allzu langer Zeit sehr schwierig sein würde. Nach erfolgter Aushärtung kann der Fugenmörtel nur mechanisch gereinigt werden. Danach den Boden für die nächsten 24 Stunden nicht betreten, um zu verhindern, dass der ausgehärtete Fugenmörtel von Schuhen auf die Oberflächen getragen wird. Es ist jedoch ratsam, eine gründliche Reinigung nach der Verlegung durchzuführen, die am folgenden Tag auch nach der ersten Reinigung durchgeführt wird.

Bestreuen Sie die Fliesen mit einer Schicht von dem speziellen 2K-CLEANER und lassen Sie sie ca. 15 Minuten einwirken. Anschließend das Produkt mit DEKOFELT, dem mittelhartem Filz, emulgieren und den Boden mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Mit dieser Operation werden auch die kleinsten Rückstände entfernt.

ANWENDUNG VON DEKOGROUT-2K ALS KLEBSTOFF:

DEKOGROUT-2K mit einem Metallspachtel mit den Fliesen angepasster Zahnung auftragen. Für Innenräume die Fliesen unter Ausübung von gutem Druck verlegen, sodass der Kontakt mit dem Klebstoff im Falle von Wandbelägen mindestens 80% ihrer Oberfläche und im Falle von Bodenbelägen 95-100% entspricht. In Außenbereichen, feuchten Umgebungen und Wannen muss der Kontakt zwischen Untergrunds-Klebstoff und Fliese 100% entsprechen.

Bei 23° beträgt die Offenzeit etwa 50 Minuten und die Dauer der Paste im Eimer ca. 45 Minuten. Unter ungünstigen Verhältnissen (sehr hohe Umwelttemperatur wie z.B.: 30° C) können sich diese Zeitabstände auch bedeutenswert verkürzen. Es ist daher in solchen Fällen ratsam, den Klebstoff innerhalb 30 Minuten zu verwenden und nach und nach aufzutragen. Die Auftragung von im Eimer allzu dick gewordener Paste ist zu vermeiden. Die mit DEKOGROUT-2K verlegten Fußböden können nach etwa 24 Stunden vorsichtig begangen werden um die Verfugungsarbeiten auszuführen und sind bei einer Temperatur von 23°C nach 4 Tagen voll belastbar. Im Falle von einer Temperatur < 15° wird von der Anwendung abgeraten.

NUTZBARKEIT:

Die Nutzbarkeit des Fertigbodens hängt von den Klimabedingungen ab. Bei 23° C (ideale Temperatur für eine einfache Verwendung) ist der Boden nach 24 Stunden betretbar, bei 15° C sind es 36 Stunden.

Prüfen Sie vor der Nutzung, ob das Produkt in den Fugen vollständig ausgehärtet ist.

HINWEISE:








- Immer für eine Fuge von ausreichender Größe sorgen. Die empfohlene Mindestbreite für Innenböden und -wände beträgt 2 mm, für Außenböden und -wände beträgt sie 5 mm.
- Auch wenn DEKOGROUT-2K verformbarer ist als ein Zementmörtel, ist es jedoch kein elastisches Produkt. Daher ist es immer notwendig, für Innenfußböden alle 25 m² und für Außenfußböden alle 9 m² bei dunklen Böden und bis maximal alle 12 m² bei hellen Böden Dehnfugen vorzusehen, wobei immer die Estrichbruchfugen und Strukturfugen auf dem Boden wiedergegeben werden müssen.
- Dehnfugen müssen mit dem Silikon DEKOSIL oder dem Polyurethandichtstoff DEKOFLEX gefüllt werden, wobei darauf zu achten ist, dass alle Materialien entfernt werden, die die Haftung vor der Anwendung beeinträchtigen könnten.
- Schützen Sie die fertige und versiegelte Beschichtung in den ersten 24 Stunden vor Witterungseinflüssen wie starker Sonneneinstrahlung, Wind, Regen usw.
- Schützen Sie Bereiche, die nicht mit DEKOGROUT-2K behandelt werden sollen.
- Dank seiner Partikelgröße ist DEKOGROUT-2K geeignet, Fugen ab 1 mm Breite abzudichten
- Verwenden Sie DEKOGROUT-2K nicht in Gegenwart von Wasser in den Fugen und mit Fliesen, die mit Zement, Ölen und Staub verschmutzt sind.
- Verwenden Sie keine dunklen Farben auf unglasiertem Klinker. Wenden Sie sich an den Lieferanten, bevor Sie mit DEKOGROUT-2K das Verfugen von saugfähigen Materialien beginnen.
- DEKOGROUT-2K während der Anwendung nicht mit Säuren oder starken Oxidationsmitteln waschen, da dies die Aushärtung des Materials verhindern könnte. Vermeiden Sie, daß Reinigungswasser an den gerade hergestellten Fugen ansteht.
- Längerer Kontakt mit Säuren und Oxidationsmitteln könnte die Farbe der Verfugung verändern.

Chemische Beständigkeit von keramischen Beschichtungen, die mit DEKOGROUT-2K verfugt wurden:

PRODUKT			GEBRAUCH	
INDUSTRIEBÖDEN				
GRUPPE	NAME	KONZENTRATION	KONTINUIERLICHER KONTAKT 20°C	SPORADISCHER KONTAKT 20°C
SÄUREN	Essigsäure	2,5%	+	+
		5%	(+)	+
		10%	-	-
	Salzsäure	37%	(+)	+
	Chromsäure	20%	-	-
	Zitronensäure	10%	-	-
	Ameisensäure	2,5%	+	+
		10%	-	-
	Milchsäure	2,5%	+	+
		5%	(+)	+
		10%	-	(+)
	Salpetersäure	25%	(+)	+
		50%	-	-
	Ölsäure		-	-
Phosphorsäure	50%	(+)	+	
	75%	-	-	
Schwefelsäure	1,5%	+	+	
	50%	(+)	+	
	98%	-	-	
Gerbsäure	10%	(+)	+	
Weinsteinsäure	10%	+	+	
Oxalsäure	10%	+	+	
ALKALI UND GESÄTTIGTE LÖSUNGEN	Ammoniak Lauge Kalilauge	25%	+	+
		50%	+	+
		50%	+	+
	Hypochlorit Aktivchlor Aktivchlor	6,5 g/l	(+)	+
162 g/l		-	-	
SÄTTIGTE LÖSUNGEN	Natriumthiosulfat Natriumchlorid Kalziumchlorid Eisenchlorid Aluminiumsulfat Zucker Wasserstoffperoxyd Natriumbisulfit		+	+
			+	+
		1%	+	+
		10%	+	+
			+	+
			+	+
			+	+
			+	+
ÖLE UND BRENNSTOFFE	Benzin Erdöl Gasöl Olivenöl		+	+
			+	+
			+	+
			+	+
LÖSUNGSMITTEL	Ethylalkohol Aceton Ethylenglycol Glyzerin Pechloräthlyen Trichlorethan Trichloräthlyen Methylenchlorid Toluol Benzol Xylol		+	+
			-	-
			+	+
			+	+
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-

ZEICHENERKLÄRUNG: + = AUSGEZEICHNETER WIDERSTAND (+) = BEFRIEDIGENDER WIDERSTAND
- = NIEDRIGER WIDERSTAND

DEKOGROUT-2K Farbe

Farbe	No.art.	Farbe	Kode	Verpackung kg	Verpackung/Europalette
	000001550	Bianco	Bianco	2,5 kg Eimer	80 Eimer/ Europalette
	000001551	Bianco	Bianco	5 kg Eimer	40 Eimer/ Europalette
	000001580	Manhattan	Manhattan	2,5 kg Eimer	40 Eimer/ Europalette
	000001552	Grigio chiaro	7035	2,5 kg Eimer	80 Eimer/ Europalette
	000001553	Grigio chiaro	7035	5 kg Eimer	40 Eimer/ Europalette
	000001554	Grigio	7042	2,5 kg Eimer	80 Eimer/ Europalette
	000001555	Grigio	7042	5 kg Eimer	40 Eimer/ Europalette
	000001556	Grigio tortora	Grigio tortora	2,5 kg Eimer	80 Eimer/ Europalette
	000001557	Grigio tortora	Grigio tortora	5 kg Eimer	40 Eimer/ Europalette
	000001558	Grigio cemento	7030	2,5 kg Eimer	80 Eimer/ Europalette
	000001559	Grigio cemento	7030	5 kg Eimer	40 Eimer/ Europalette
	000001560	Antracite	7037	2,5 kg Eimer	80 Eimer/ Europalette
	000001561	Nero	9004	2,5 kg Eimer	80 Eimer/ Europalette
	000001562	Off white	Off white	2,5 kg Eimer	80 Eimer/ Europalette
	000001563	Crema marfil	9001	2,5 kg Eimer	80 Eimer/ Europalette
	000001564	Travertino	Travertino	2,5 kg Eimer	80 Eimer/ Europalette
	000001565	Beige	1013	2,5 kg Eimer	80 Eimer/ Europalette
	000001566	Camel	1001	2,5 kg Eimer	80 Eimer/ Europalette
	000001567	Tabacco	8007	2,5 kg Eimer	80 Eimer/ Europalette
	000001568	Marrone	8011	2,5 kg Eimer	80 Eimer/ Europalette
	000001569	Testa di moro	8017	2,5 kg Eimer	80 Eimer/ Europalette
	000001570	Giallo	1012	2,5 kg Eimer	80 Eimer/ Europalette
	000001571	Verde	6019	2,5 kg Eimer	80 Eimer/ Europalette
	000001572	Smeraldo	6024	2,5 kg Eimer	80 Eimer/ Europalette
	000001573	Crocus	Crocus	2,5 kg Eimer	80 Eimer/ Europalette
	000001574	Azzurro	5012	2,5 kg Eimer	80 Eimer/ Europalette
	000001575	Blu	5013	2,5 kg Eimer	80 Eimer/ Europalette
	000001577	Rosa	3014	2,5 kg Eimer	80 Eimer/ Europalette
	000001578	Rosso maranello	3003	2,5 kg Eimer	80 Eimer/ Europalette

PS: Die hier aufgeführten Farben wurden so genau wie möglich wiedergegeben. Sie stellen aber auf jeden Fall nur einen Anhaltspunkt dar und sind vom Anwender, der für die Folgen der Anwendung des Produktes voll haftet, zu überprüfen.

VERBRAUCH VON 2K-CLEANER, DEKOFELT UND DEKOSPONGE PRO 10 kg DEKOGROUT-2K

FLIESENFORMAT in cm	2K-CLEANER (500ml)	DEKOFELT	DEKOSPONGE
2x2	10 pcs.	10 pcs.	8 pcs.
5x5	9 pcs.	9 pcs.	8 pcs.
10x10	8 pcs.	8 pcs.	7 pcs.
10x20	8 pcs.	8 pcs.	6 pcs.
15x15	8 pcs.	8 pcs.	6 pcs.
12x24	8 pcs.	8 pcs.	6 pcs.
20x20	6 pcs.	6 pcs.	5 pcs.
15x30	7 pcs.	7 pcs.	6 pcs.
30x30	5 pcs.	5 pcs.	4 pcs.
15x60	5 pcs.	5 pcs.	4 pcs.
40x40	4 pcs.	4 pcs.	4 pcs.
30x60	4 pcs.	4 pcs.	4 pcs.
45x45	4 pcs.	4 pcs.	4 pcs.
20x120	4 pcs.	4 pcs.	4 pcs.
60x60	3 pcs.	3 pcs.	3 pcs.
90x90	3 pcs.	3 pcs.	3 pcs.
50x150	3 pcs.	3 pcs.	3 pcs.
160x160	2 pcs.	2 pcs.	2 pcs.
100x300	2 pcs.	2 pcs.	2 pcs.

Der in dieser Tabelle angegebene Verbrauch, der von unserer besten Erfahrung bestimmt wird, ist rein indikativ und muss vom Benutzer des Produkts überprüft werden.

DEKOGROUT-2K - Verbrauch -

**DEKOGROUT-2K für Fugen von 1 bis 10 mm.
Verbrauch Fugenmörtel: kg für 10 m² verkleidete Oberfläche**

Fliesenformat (cm)	Stärke (cm)	Fugenbreite (mm)							
		1	2	3	4	6	8	10	
1 x 1	0,3	9,20	18,4						
2 x 2	0,4	5,75	11,5						
2,5 x 2,5	0,4	4,60	9,20	13,8					
2,5 x 2,5	1,0	11,8	23,6	35,4					
5 x 5	0,4	2,60	5,20	7,90	10,5	15,7	21,0	26,2	
10 x 10	1,0	3,30	6,60	9,80	13,1	19,7	26,2	32,8	
10 x 10	0,6	1,95	3,90	5,90	7,90	11,8	15,7	19,7	
12,5 x 12,5	1,0	2,60	5,20	7,90	10,5	15,7	21,0	26,2	
10 x 20	0,8	1,95	3,90	5,90	7,90	11,8	15,7	19,7	
15 x 15	1,4	3,20	6,40	9,60	12,9	19,3	25,7	32,1	
15 x 15	0,8	1,85	3,70	5,50	7,30	11,0	14,7	18,4	
24 x 11,5	1,2	2,75	5,50	8,30	11,0	16,5	22,0	27,6	
24 x 11,5	2,0	4,60	9,20	13,8	18,4	27,6	36,7	45,9	
20 x 20	1,4	2,30	4,60	6,90	9,20	13,8	18,4	23,0	
20 x 20	0,8	1,30	2,60	3,90	5,20	7,90	10,5	13,1	
20 x 25	0,8	1,20	2,40	3,50	4,70	7,10	9,40	11,8	
25 x 25	1,0	1,30	2,60	3,90	5,20	7,90	10,5	13,1	
25 x 33	1,0	1,30	2,60	3,90	5,20	7,90	10,5	13,1	
30 x 30	1,5	1,95	3,90	5,90	7,90	11,8	15,7	19,7	
30 x 30	0,8	1,05	2,10	3,10	4,20	6,30	8,40	10,5	
30 x 5	1,0	3,95	7,90	11,8	15,7	23,6	31,5	39,4	
33 x 33	0,8	1,05	2,10	3,10	4,20	6,30	8,40	10,5	
40 x 40	1,0	1,00	2,00	3,00	3,90	5,90	7,90	9,80	
30 x 60	1,0	1,00	2,00	3,00	3,90	5,90	7,90	9,80	
60 x 60	1,0	1,15	1,30	2,00	2,60	3,90	5,20	6,60	

REINIGUNG: Die Reinigung der Beläge sollte mit einem feuchten Filz oder Schwamm erfolgen, bevor die Haftung der Fugenmörtel begonnen hat.

VERBRAUCH: – SIEHE TABELLE

VERPACKUNGEN: DEKOGROUT-2K gibt es in Eimer von 2,5 kg und 5 kg

GLITTER IN FARBE GOLD UND SILBER ORO E COLOR ARGENTO: Eimer von 0,125 kg.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT: 24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung, kühl und trocken. Angebrochene Verpackungen müssen verschlossen und so schnell als möglich aufgebraucht werden

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Klassifizierung gemäß:

Konsistenz:

Farben:

Schüttdichte:

Korngrösse:

Schadstoffgefahr:

Entflammbarkeit:

Mischungsverhältnis:

Mischzeit:

Mischungskonsistenz:

Schüttdichte der Mischung:

Verarbeitungszeit der Mischung (Pot life):

Anwendungstemperatur:

Anwendungsbreite:

Vorsichtig begehbar:

Nutzbarkeit:

Vollkommene Aushärtung:

Feuchtigkeitsbeständigkeit:

Alterungsbeständigkeit:

Ölbeständigkeit:

Beständigkeit gegen chemische Mittel:

Alkalibeständigkeit:

Endleistungen:

Anfangsscherfestigkeit:

Scherfestigkeit nach Eintauchen in Wasser:

Scherfestigkeit nach Thermoschock:

Verformbarkeit nach EN 12004:

Temperaturwiderstand:

Lagerung und Haltbarkeit:

EN 13888 RG und EN 12004 R2T

Bestandteil A: pastenförmig **Bestandteil B:** dickflüssig

Siehe Farbtabelle

Bestandteil A: 1,65 kg/dm³ **Bestandteil B:** 0,95 kg/dm³

Maximal 0,3 mm

Bestandteil A: schädlich bei Hautkontakt und reizend bei Augen- und Hautkontakt. Kann Sensibilisierung verursachen

Bestandteil B: ätzend und gesundheitsschädlich bei Hautkontakt, Verschlucken und Einatmen. Kann Sensibilisierung verursachen

Nein

Bestandteil A : Bestandteil B = 94 : 6

2 - 3 Minuten (Rührwerk 300 – 500 Rpm)

Pastenförmig

1,40 kg/dm³

45 Minuten bei + 23°C

+ 12°C bis + 30°C

1 - 10 mm

Nach 24 Stunden

Nach 24 Stunden

Nach 14 Tagen

Ausgezeichnet

Ausgezeichnet

Gut

Ausgezeichnet

Ausgezeichnet

> 2,0 N / mm²

> 2,0 N / mm²

> 2,0 N / mm²

> 5 mm

Von -20°C bis +100°C

24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung, kühl und trocken.

Angebrochene Verpackungen müssen verschlossen und so schnell als möglich aufgebraucht werden.

PS: Die hier aufgeführten Daten und Informationen beruhen auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und stellen reine Anhaltspunkte dar. Sie sind vom Anwender, der für die Folgen der Anwendung des Produktes voll haftet, zu überprüfen.