

# BENFERPLASTER-FI

Adhesivo/malta rasante en fibra reforzada para aislamiento térmico exterior

- Adhesivo y nivelante específico para aislamiento térmico exterior
- Fibra reforzada
- Granulometría fina
- Extremadamente fácil de usa
- Blanca
- Probado segun ligislación europea EN 998-1 GP-CSIV-W2
- (€







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BENFERPLASTER-FI es un adhesivo / nivelante en polvo con refuerzo en fibra para aislamiento térmico exterior compuestio de cemento, inertes de granulometría seleccionada, fibra y resinas y aditivos especiales. Su formula se ha pensado y desarrollado para pegar de manera rápida y segura los paneles de aislamiento exterior.

CAMPOS DE APLICACIÓN: Aplicación y nivelación a través de una red de fibra de vidrio sobre paneles de aislamiento en poliestireno extrudido y poliestireno expandido, poliuretano, fibra mineral (ej. Lana mineral y lana de vidrio), sintética y/o de madera en superficies de hormigón, mortero base cemento, revoques, mamposteria.

## ESPECIFICACIONES DEL ARTICULADO:









Los paneles de aislamiento deben aplicarse con un adhesivo especifico de un componente a base cemento para sistemas de aislamiento térmico exterior cómo BENFERPLASTER-FI de Benfer, aplicandolo sobre el panel con capa uniforme y continua con una espátula dentada adecuada para superficies irregulares en el soporte o a lo largo del perímetro y con algunos puntos centrales. Posteriormente es necesario establecer los paneles con tacos adecuados para el substrato. Crear la nivelación de los paneles con un producto cómo BENFERPLASTER-FI de Benfer, reforzado con una red de fibra con función de refuerzo resistente a los áalis de 160 g/m².




#### **SOPORTES PERMITIDOS:**

- Hormigón
- Revogues a base cemento
- Bloques de cemento
- Mamposteria en ladrillos
- Mamposteria en piedra regular

# MODALIDAD DE USO: PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES:

Los soportes deben de ser sólidos, capaces de soportar la carga del pavimento, sin aceites,



# PREPARACIÓN DE PRODUCTO:

Mezclar BENFERPLASTER-FI con agua limpia en un contenedor limpio sin obtener una masa homogenenea. Relación de mezcla: 6-25-7 lt de agua para 25 kg de BENFERPLASTER -FI Dejar reposar durante 2 minutos y volver a mezclar con cuidado. No mezclen cantitades de producto mayores de las que se pueden utilizar dentro del po-life del adhesivo (2 horas).

#### APLICACIÓN DE PRODUCTO:

El adhesivo se aplica sobre el panel en una capa uniforme y continua, con una espátula dentada que sea adecuada para las irregularidades del substrato o en lo largo del perimetro y con algunas partes centrales. Colocar los paneles de manera deslineada y ponerlos perfectamente sin dejar adhesivo entre las juntas. Sujetar simpere los paneles con componentes adecuados al soporte. Seguidamente nivelar los paneles con BENFERPLASTER-FI sumergiendo en el interior una red adecuada de fibra de vidrio. Sobreponer la red por lo menos en 10 cm en las juntas.









#### **ADVERTENCIAS:**

- El adhesivo que haya empezado a fraguar no se debe ablandar añadiendo agua o con adhesivo fresco. El riesgo es el desarrollo de resistencias inadecuadas.
- BENFERPLASTER-FI es un adhesivo de endurecimiento hidráulico que se debe proteger del agua y del hielo hasta que no se endurezca completamente; esto puede necesitar de algunos días en condiciones meteorológicas desfavorable.
- BENFERPLASTER-FI contiene cemento que lleva una relación alcalina en contacto con la húmedad, por lo tanto es necesario: proteger la piel y los ojos del contacto. En caso de irritación limpiar abundantemente con agua limpia y fresca. En caso de contacto con los ojos ponerse inmediatamente en contacto con un médico.

LIMPIEZA: La limpieza de las herramientas debe efectuarse con un paño o esponja húmeda mientras el producto esté todavía fresco.

CONSUMO: El consumo puede variar en base a la planitud del soporte, a la espátula utilizada y al tipo de aplicación. Cómo adhesivo mínimo 3 kg/m²; como autonivelante 1,4 kg/m² para cada mm de grosor.

**ENVASE**: BENFERPLASTER-FI se envasa en sacos de papel politenado de 25 kg, se suministra en palets de 1500 kg.

CONSERVACIÓN: En embalaje original cerrado, en lugar fresco y seco.

DURACIÓN: 12 meses desde la fecha indicada en el envase.

#### DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Clasificación según EN 998-1: GP-CSIV-W2

Consistencia: Cemento, áridos, aditivos, Fibra reforzada

Color:

Peso específico aparente:

Granulometría maxíma:

Blanco

1,25 kg/dm³

1,4 mm

Conservación y Duración:

12 meses en embalaje original cerrado, en lugar fresco y seco
No. Posible irritación de la piel y los ojos por contacto debido al

cemento que contiene.

Inflamable:

Relación de mezcla: 6-25-7 lt/ saco de 25 kg

Consistencia de la mezcla: Cremosa

Masa volúmica de la masa: 1,70 kg/dm³

Masa Volúmica de la masa endurecida: 1,40 kg/dm³ Temperatura di aplicación: +5°C - +35°C

Tiempo di laborabilidad: +5 C + +35 C

Grosor mínimo nivelación paneles: 5 mm

Consumo aplicación paneles: mínimo 3 kg/m²

Consumo nivelación paneles: 1,4 kg/m² por cada mm de grosor

Endurecimiento final: 7 días\*

Resistencia a la compresión: > 6 N/mm²

Resistencia a la compresión: > 3 N/mm²

Absorción del agua: : < 0,2 Kg/m² min0,5

Permeabilidad al vapor: < 25Adhesion al soporte:  $> 0.5 \text{ N/mm}^2$ Conductivitad térmica:  $\lambda = 0.47 \text{ W/mK}$ Resistencia a la temperatura: De -30°C a +90°C

\* a +23°C y 50% de humedad relativa

NOTA: Los datos e información contenidos en esta hoja técnica, dictados por nuestra mejor experiencia, son meramente indicativos y debe comprobarlos el usuario del producto, que asume en cualquier caso toda la responsabilidad derivada de su uso.

