

BENFERPLASTER-07 GRIS

Mortier colle et mortier de ragréage fin en poudre pour les panneaux isolants pour murs

- Colle et ragréage spécifique pour les panneaux isolants pour murs
- Granulométrie fine
- Très simple d'usage
- Gris
- Testé selon la norme européene EN 998-1, GP-CSIV-W1
- (6





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: BENFERPLASTER-07 GRIS est un mortier colle et mortier de ragréage en poudre pour les panneaux isolants pour murs, composé de ciment, inertes à granulométrie sélectionnée avec un diamètre ≤ 0,7 mm, résines synthétiques et additifs spéciaux. Sa formule a été conçue et développée pour exécuter une pose rapide et sûre des panneaux isolants pour murs. En plus, le produit peut être utilisé pour le redressage avec l'interposition d'une toile en fibre de verre sur les panneaux isolants et les surfaces en béton.

DOMAINES D'APPLICATION: Pose et ragréage, avec l'interposition d'une toile en fibre de verre, des panneaux isolants en polystyrène expansé/extrudé, polyuréthane, fibres minérales (par exemple laine de roche, laine de verre), fibres synthétiques et/ou bois sur des surfaces en béton, mortier à base de ciment, enduits, maçonnerie.



Les panneaux isolants doivent être appliqués avec une colle mono composante fine à base de ciment, spécifique pour des systèmes isolants pour murs type BENFERPLASTER-07 GRIS de Benfer. Le produit doit être appliqué sur le panneau en une couche homogène et continue avec une truelle dentelée adaptée aux irrégularités du support ou sur la périphérie des panneaux et avec quelques points centraux. Ensuite, les panneaux doivent être fixés avec des chevilles adaptées au support. Le redressage des panneaux sera effectué avec un produit type BENFERPLASTER-07 GRIS de Benfer, renforcé avec une toile d'armature en fibre de verre résistant aux alcalis de $160~{\rm g/m^2}$.



ASSISTANCE TECHNIQUE



GARANTIE D'ASSURANCE



RENCONTRES DE TECHNICIENS



EMPLOI PROFESSIONNEL



SUPPORT ADMIS:

- Béton
- Enduit à base de ciment
- Bloc de ciment
- Maçonnerie en briques
- Maçonnerie en pierre régulière

MODE D'EMPLOI:

PREPARATION DU SUPPORT:

Les supports doivent être solides, capables de résister à la charge du revêtement, sans huile, graisse et poussières. Toutes les peintures doivent être en excellent état, lavées et dégraissées, sinon il est essentiel qu'elles soient soigneusement éliminées. Dans le cas de supports très absorbants, il est conseillé de les traiter préalablement avec un primaire STARPRIM ou BENFERPRIM.

PREPARATION DU PRODUIT:

Mélanger BENFERPLASTER-07 GRIS avec de l'eau propre dans un récipient propre jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

Rapport de mélange: 6-6,75 litres d'eau par 25 kg de BENFERPLASTER-07 GRIS.

Laisser reposer 2 minutes puis bien mélanger à nouveau.

Ne pas mélanger des quantités de produits supérieures à celles qui peuvent être utilisés au cours de l'application (durée de vie du produit 2 heures).

APPLICATION DU PRODUIT:

L'adhésif est appliqué sur le panneau en une couche homogène et continue avec une truelle dentelée adaptée aux irrégularités du support ou sur la périphérie des panneaux et avec quelques points centraux.

Décalez les panneaux et placez-les parfaitement l'un à cote l'autre, sans laisser de l'adhésif entre les joints. Toujours fixer les panneaux avec des chevilles adaptées au support.

Ensuite, lisser les panneaux avec BENFERPLASTER-07 GRIS en y intégrant une toile de fibre de verre approprié. Superposer le treillis d'au moins 10 cm à leurs jonctions.

AVERTISSEMENTS:

- Ne pas essayer de réactiver l'adhésif ayant déjà fait sa prise en y ajoutant de l'eau ou de l'adhésif frais. Il y a un risque de réduction du durcissement final.
- BENFERPLASTER-07 GRIS est un mortier colle hydraulique qui doit être protégé de l'eau et du gel avant son durcissement complet. Avec des conditions climatiques défavorables, cela peut durer quelques jours.
- BENFERPLASTER-07 GRIS contient du ciment qui a une réaction alcaline au contact de l'humidité et il est donc nécessaire de se protéger du contact la peau et les yeux. En cas d'irritation, laver soigneusement avec de l'eau propre et fraîche. En cas de contact avec les yeux contacter immédiatement un médecin.



NETTOYAGE: Le nettoyage des outils doit être effectué avec un feutre ou une éponge humide, avant que la prise de la colle ait commencé.

CONSOMMATION: La consommation varie en fonction de la planéité du support, de la spatule utilisée et du type d'application. Comme adhésif minimum 3 kg/m²; comme ragréage 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur.

CONDITIONNEMENT: BENFERPLASTER-07 GRIS est emballé dans des sacs en papierpolyéthylène de 25 kg et livré en palettes de 1500 kg.

STOCKAGE: En emballage d'origine, en local sec et frais.

DURÉE: 12 mois à compter de la date inscrite sur l'emballage.

DONNÉS TECHINQUES DU PRODUIT

Classification selon EN 998-1: GP-CSIV-W1

Consistance: Ciment, inertes, additifs

Couleur: Gris

Masse volumique apparent: 1,35 kg/dm³ Granulométrie maximal: 0,7 mm

Conservation et durée:

12 mois en emballage d'origine fermé, en local sec et frais
Nocivité:

No. Le ciment contenu dans le produit peut provoquer des

irritations de la peau et des yeux.

Danger d'inflammabilité: N

Rapport du mélange: 24-27 %, 6-6,75 litres d'eau pour 25 kg de poudre

Consistance du mélange:

Masse volumique du mélange:

Masse volumique de mortier durci:

Température d'application:

Durée de vie de la mélange avant la pose:

Crémeux

1,70 kg/dm³

1,45 kg/dm³

+5°C - +35°C

2 heures*

Epaisseur minimal ragréage panneaux: 5 mm

Consommation collage panneaux:

Au minimum 3 kg/m²

Consommation ragréage panneaux:

1,4 kg/m² / mm d'épaisseur

Consommation ragréage panneaux: 1,4 kg/m²/ Durcissement final: 7 jours*

Résistance à la compression: > 6 N/mm²
Résistance à la flexion: > 3 N/mm²

Absorption d'eau: < 0,4 Kg/m² min 0,5

Perméabilité à la vapeur: < 20

Adhérence su support: $> 0.5 \text{ N/mm}^2$ Conductivité thermique: $\lambda = 0.47 \text{ W/mK}$ Résistance à la température: De -30°C à +90°C

N.B.: Les données et les informations fournies sur cette fiche et dictées par notre expérience n'ont qu'un caractère indicatif et doivent être vérifiées par l'utilisateur du produit qui assume toutes les responsabilités dérivant de son utilisation.



^{*}données relevées à 23°C et 50% d'humidité relative