

EASYTILE RAPID SET

MORTIER COLLE SPECIAL BLANC ET GRIS
A PRISE RAPIDE POUR LA POSE DE CARRELAGES
ET REVETEMENTS A L'INTERIEUR



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Easytile Rapid Set est un mortier colle en poudre composé de ciment haute résistance, matières inertes à granulométrie sélectionnée et additifs spéciaux. Il a été conçu et étudié pour satisfaire à les exigences sans cesse croissantes de carrelages et revêtements à poser rapidement. On peut marcher sur les carrelages collés à l'aide de **Easytile Rapid Set**, en faisant attention et uniquement pour exécuter le masticage, environ deux heures après la pose.

DOMAINES D'APPLICATION:

Pose à l'intérieur de carrelages et revêtements en céramique, grès émaillé, klinker, cuit, à l'intérieur sur fonds en ciment.

Format maximal des carreaux 40x40.

MODE D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS:

Les fonds doivent être fixes, indéformables et sans aucune possibilité de mouvement, sauf pour ce qui concerne les oscillations et vibrations élastiques propres aux structures mêmes. Les fonds en panneaux légers ou en pièces préfabriquées de petite épaisseur ne sont donc pas indiqués. Les fonds meilleurs sont ciment à vue, enduits civils et en mortier à base de ciment. Les vieux enduits doivent être en bon état, sans traces d'huiles, de graisse ou de poussière. S'il y a de la peinture celle-ci doit être en bon état, lavée et dégraissée; si c'est ne pas le cas, il est essentiel de la gratter bien à fond jusqu'à découvrir la graine de l'enduit. Ne pas employer sur des enduits en plâtre. Pour exécuter un carrelage, il est indispensable de vérifier que le mortier du fond soit parfaitement propre, sans poussière, et que le retrait hydraulique soit terminé.

PREPARATION DU MELANGE:

Mélanger **Easytile Rapid Set** avec une quantité d'eau propre, correspondante en poids au 26% du poids de la poudre, en ayant soin de verser toujours la poudre dans l'eau et non le contraire, jusqu'à obtenir une pâte homogène. Le mortier colle est maintenant prêt pour l'emploi et doit être utilisé toute de suite car la prise commence après une demi-heure.

APPLICATION:

INTÉRIEUR: Poser les carreaux en exerçant une certaine pression de manière à obtenir un contact avec l'adhésif qui soit d'au moins le 80% de leur surface pour les revêtements et le 95-100% pour les carrelages.

À 23° et 50% d'humidité relative, le temps ouvert et celui de correction de **Easytile Rapid Set** sont environ 10-15 minutes. Si les conditions sont défavorables, toutefois, ces temps peuvent être considérablement réduits; on conseille donc d'appliquer l'adhésif peu par fois et de vérifier à chaque fois, avant de poser les carreaux, qu'il n'ait formé une pellicule superficielle. Pour que les conditions de travail soient meilleures surtout en été, il est important d'humidifier le local où l'on travaille et d'éliminer les courants d'air. Sur les carrelages posés à l'aide de **Easytile Rapid Set** on ne peut marcher qu'après 2 heures de la pose, avec la plus grande attention, et uniquement pour exécuter le masticage. Les sols peuvent être ouverts au trafic pesant après 3 jours.

CONSOMMATION:

La quantité de produit à employer dépend de l'état du fond ainsi que du type de spatule utilisée. Si le fond est lisse et l'épaisseur de la couche de l'adhésif

est de 5-6 mm, la quantité de produit employée sera de 4-5 Kg/m², cette quantité augmente de 0,5 à 1 Kg/m² si le fond est brut.

NETTOYAGE:

Le nettoyage des revêtements doit être fait avec un chiffon ou une éponge humides une fois que la prise est commencée; ce n'est qu'après plusieurs heures que l'on pourra les laver avec une quantité d'eau plus abondante.

CONDITIONNEMENT:

Easytile Rapid Set est disponible en sacs en papier polythène de 20 Kg. Il est fourni en palettes de 1.120 Kg.

STOCKAGE:

En emballage d'origine en lieu sec à l'abri de l'humidité.

DUREE:

Version Grise: 9 mois à partir de la date indiquée sur l'emballage; conformément à la directive 2003/53/CEE, nous informons que cette échéance concerne l'efficacité de l'agent réducteur à l'égard du chrome VI hydrosoluble.

Version Blanche: 12 mois.

DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT

CONSISTANCE	TRES PATEUX
COULEUR	BLANC / GRIS
CONSERVATION	POUDRE : EN EMBALLAGE D'ORIGINE EN LIEU SEC A L'ABRI DU SOLEIL ET DU GEL
DURÉE: VERSION GRISE: 9 MOIS À PARTIR DE LA DATE INDIQUÉE SUR L'EMBALLAGE; CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 2003/53/CEE, NOUS INFORMONS QUE CETTE ÉCHÉANCE CONCERNE L'EFFICACITÉ DE L'AGENT RÉDUCTEUR À L'ÉGARD DU CHROME VI HYDROSOLUBLE. VERSION BLANCHE: 12 MOIS.	
NOCIVITE	NON. LE CIMENT CONTENU DANS LE PRODUIT PEUT PROVOQUER DES IRRITATIONS DE LA PEAU ET DES YEUX. ON CONSEILLE DES PROTECTIONS APPROPRIÉES.
DANGER D'INFLAMMABILITE	NON
RAPPORT DU MELANGE	26 PARTS D'EAU POUR 100 PARTS DE POUDRE
TEMPERATURES D'APPLICATION	ENTRE + 5°C ET + 35°C (LA TEMPERATURE PEUT INFLUER BEAUCOUP SUR LE TEMPS DE PRISE)
DUREE D'UTILISATION DU GACHAGE (POT LIFE)	20 MINUTES
TEMPS OUVERT A 23° C ET 50% H.R.	10 MINUTES
VIABILITE SUR DES SOLS / MURS	
SECS A 23°C	2 HEURES
DURCISSEMENT FINAL APRES	3 JOURS

PRESTATIONS FINALES

	VALEUR	VALEUR MINIMALE DEMANDEE
ADHERENCE INITIALE ANTICIPEE (1 JOUR)	≥ 0,5 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ²
ADHERENCE INITIALE APRES 28 JOURS	≥ 0,5 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ²
ADHERENCE APRES IMMERSION DANS L'EAU (7 JOURS + 21 JOURS DANS L'EAU)	≥ 0,5 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ²
RESISTANCE A LA TEMPERATURE	DE -30°C A + 80°C	
CONFORME AUX NORMES	EN 12004 CLASSE C1F (EMPLOI A L'INTERIEUR)	