

BENFER MASTICK

Rev. 02

GOTOVO LJEPILO SPREMNO ZA UPORABU ZA OBLAGANJE UNUTARNIH PODOVA I ZIDOVA

OPIS:

Ljepilo spremno za uporabu u vodenoj disperziji, na bazi akrilnih smola, mineralnih punila i aditiva, odličnih svojstava elastičnosti i prijanjanja.



Potvrđeno Potvrdom CSTBat priloženom od Avis Technique n° 13/99-755.
Klasifikacija ljepila: D1-T

PODRUČJA PRIMJENE:

Benfer Mastick prikladan je za ljepljenje keramike, mramora, staklastih mozaika, ekspaniranog polistirola, pluta i drva (parket isključen). Ljepi se na sve podloge u redovnoj uporabi u ugrađevinarstvu uključivši gips i podloge izložene promjenama dimenzija ili savijanju kao što su paneli od karton-gipsa i drvenih konglomerata.

Ljepilo stvrdnjuje sa isparavanjem vode iz vlastitog sadržaja, pa je važno da je barem jedna od ploha koje se ljeplje apsorbirajuća.



PRIPREMA PODLOGA:

Podloge trebaju biti suhe, čiste bez ulja i prašine.

NANOŠENJE:

Nanošenje ljepila spremnog za uporabu obavlja se odgovarajućom lopaticom prema dimenzijama materijala koji se postavlja.

Za mozaike do 2,5 x 2,5 cm, savjetuje se uporaba lopatice sa trokutastim zupcem od 6 mm uz utrošak od 3 kg/m². Za veće dimenzije, savjetuje se lopatica sa četvrtastim zupcem od 6 x 6 cm uz utrošak 3,5-4 kg ili 9 x 9 uz utrošak od 5 kg/m².



UPOZORENJA:

Ne koristiti pri temperaturama nižim od 5°C.

Ne koristiti na vanjskim prostorima ili na prostorima stalno ispiranim ili potopljenim u vodu.

Ne ljepiti Benfer Mastick-om neapsorbirajuće pločice na neapsorbirajuću podlogu jer se neće osušiti.

Uvijek između pločica ostaviti fugu, a posebice ako su podloge izložene savijanjima ili pomicanjima.

Ne koristiti na metalima.

Proizvod kao pasta je osjetljiv na zamrzavanje: ako se zamrzne nije više uporabljiv jer otvrdne.



ČIŠĆENJE ALATA:

Alat se čisti vodom.

PAKOVANJE:

Vjedra od 25 kg.
Vjedra od 15 kg.
Vjedra od 5 kg.

SKLADIŠTENJE:

9 mjeseci u izvornom zatvorenom pakovanju, izvan utjecaja topline i hladnoće.



TEHNIČKI PODACI O PROIZVODU

BOJA:	BIJELA
SPECIFIČNA TEŽINA:	1.70
pH:	8
ŠKODLJIVOST:	NE
ZAPALJIVOST:	NE
TEMPERATURA NANOŠENJA:	OD +5°C DO +35°C
OTVORENO VRIJEME NA 23°C I 50% RELATIVNE VLAGE:	30 MINUTA
REZNA ČVRSTOĆA:	> 1 Mpa
FUGIRANJE:	24 SATI
PROHODNOST:	48 SATI
KONAČNO OTVRDNUĆE:	14 DANA
TEMPERATurna ČVRSTOĆA:	OD -30°C DO +90°C

Napomena: Gore navedeni podaci i informacije, proizlaze iz našega iskustva i indikativnog su karaktera te ih korisnik proizvoda treba provjeriti preuzimajući odgovornost za ponašanje proizvoda u uporabi.