

CEMLATEX 600

Rev. 01

SINTETSKI LATEKS ZA IZRADU ŽBUKA NA BAZI CEMENTA VISOKE VEZIVNE MOĆI

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

CEMLATEX 600 je polimerna disperzija za dodavanje žbukama na bazi cementa radi poboljšanja mehaničke čvrstoće,



vezivanja, elastičnosti, obradivosti i nepropusnosti. Zamjenjuje dio vode koja učestvuje u mješavini, a količina ovisi o namjeni i rezultatima koje se želi postići.

PODRUČJA PRIMJENE:

- 1 - sidrenje i spajanje starih i novih slojeva betona i cementa;
- 2 - popločavanje i cementni pločnici otporni na habanje, ulja i soli;
- 3 - izrada nepropusnih žbuka, brtvljenje i izrada nepropusnih zidova od cigli;
- 4 - izrada žbuka bez pukotina;



- 5 - izrada rezova na starim cementima i betonima;
- 6 - izrada visokovezujućih žbuka zajedno sa Benferfix Extra (sivi ili

bijeli), Benferfix Grosso (sivi ili bijeli) i sa Benfer Grip za primjenu na podovima i za keramička oblaganja u posebno teškim uvjetima (bazeni, stanice u hladnjaku, terase, površine jako izložene djelovanju vode itd.) te na već postojećim keramičkim podovima ili podovima od glatkog mramora jer tradicionalna veziva ne jamče dovoljni učinak.

Zajedno sa Benferfix Bianco za postavljanje staklastog mozaika za bazene, tuševe itd.



NAČIN UPORABE:

Mješavine se izrađuju ručno ili strojno tako da se dio vode zamjeni sa količinom CEMLATEX 600 koja se preporuča za rad koji treba izvesti. Učinak plastificiranja kod lateksa smanjuje količinu vode koja je uobičajena bez promjene mogućnost rada sa žbukom. Općenito, za ispravnu primjenu, nužno je nakon što se sa podloge odstranilo tragove prašine, ulja, masnoća, istu ovlažiti vodom i tretirati prajmerom sastavljenim od dva dijela cementa Portland i jednog dijela CEMLATEX 600, računavši po obujmu, a sve to prije nanašanja žbuke modificirane lateksom. Ova radnja nije nužna za oblaganje već postojećih podova, osim ako ih treba poravnati (nivelirati). Napominje se da CEMLATEX 600 pomalo umanjuje



vrijeme raspoloživo za rad i za prilagodbu ljepila.

UTROŠCI:

1-2-4- Zamjeniti 2/3 vode koja se redovno koristi za mješanje sa CEMLATEX 600;
3 - Pomiješati praškove sa CEMLATEX 600 bez dodavanja vode;
5 - Zamjeniti 4/5 ili 3/5 vode koja se redovno koristi za mješanje sa CEMLATEX 600.
6 - Pomiješati 25 kg ljepila sa 5



kg CEMLATEX 600 i dodati vode koliko je potrebno da se omogući rad sa ljepilom.

PAKOVANJE I ROK TRAJANJA:

CEMLATEX 600 se pakuje u kantama od 5 kg sa rokom trajanja od 6 mjeseci ako se čuvaju u neotvorenom pakovanju na temperaturi ne nižoj od 5°C.

Napomena: Gore navedeni podaci i informacije, proizlaze iz našega iskustva i indikativnog su karaktera te ih korisnik proizvoda treba provjeriti preuzimajući odgovornost za ponašanje proizvoda u uporabi.