

EDILMASTICK

GOTOVO LJEPILO SPREMNO ZA UPORABU ZA OBLAGANJE UNUTARNIH PODOVA I ZIDOVA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Ljepilo spremno za uporabu u vodenoj disperziji, na bazi akrilnih smola, mineralnih punila i aditiva, odličnih svojstava elastičnosti i prijanjanja.

Klasifikacija ljepila: D2-T

PODRUČJA PRIMJENE:

Edilmastick prikladan je za ljepljenje keramike, mramora (samo ako su stabilne u dodiru s vodom), staklastih mozaika, ekspaniranog polistirola, pluta i drva (parket isključen). Ljepi se na sve podloge u redovnoj uporabi u ugrađevinarstvu uključivši



gips i podloge izložene promjenama dimenzija ili savijanju kao što su paneli od karton-gipsa i drvenih konglomerata.

Prikladan je za uporabu čak i u vlažnim sredinama.

Ljepilo stvrdnjuje sa isparavanjem vode iz vlastitog sadržaja, pa je važno da je barem jedna od ploha koje se ljepe apsorbirajuća.



PRIPREMA PODLOGA:

Podloge trebaju biti suhe, čiste bez ulja i prašine.

NANOŠENJE:

Nanošenje ljepila spremnog za uporabu obavlja se odgovarajućom lopaticom prema dimenzijama materijala koji se postavlja.

Za mozaike do 2,5 x 2,5 cm, savjetuje se uporaba lopatice sa trokutastim zupcem od 6 mm uz utrošak od 3 kg/m².

Za veće dimenzije, savjetuje se lopatica sa četvrtastim zupcem od 6 x 6 cm uz utrošak 3 kg ili 9 x 9 uz utrošak od 5 kg/m².



UPOZORENJA:

Ne koristiti pri temperaturama nižim od 5° C.

Ne koristiti na vanjskim prostorima ili na prostorima stalno ispiranim ili potopljenim u vodu.

Ne ljepiti **Edilmastick**-om neapsorbirajuće pločice na neapsorbirajuću podlogu jer se neće osušiti.

Uvijek između pločica ostaviti fugu, a posebice ako su podloge izložene savijanjima ili pomicanjima.

Ne koristiti na metalima.

Proizvod kao pasta je osjetljiv na zamrzavanje: ako se zamrzne nije više uporabljiv jer otvrdne.

ČIŠĆENJE ALATA:

Alat se čisti vodom.

PAKOVANJE:

Vjedra od 25 kg.

Vjedra od 15 kg.

Vjedra od 5 kg.

Limenka od 2,5 kg.

SKLADIŠTENJE:

12 mjeseci u izvornom zatvorenom pakovanju, izvan utjecaja topline i hladnoće.

TEHNIČKI PODACI O PROIZVODU

IZGLED	BIJELA PASTA
ČUVANJE	U ORIGINALNOM PAKIRANJU, ZATVORENO NA HLADNOM I SUHOM MJESTU
TRAJNOST	12 MJESECI
ŠKODLJIVOST	NE
ZAPALJIVOST	NE
MAKSIMALNA DEBLJINA SLOJA ZA NANOŠENJE	5 MM
POTROŠNJA	OD 2 DO 5 KG/M ²
TEMPERATURA NANOŠENJA	OD +5° C DO + 35° C
OTVORENO VRIJEME NA 23° C I 50% RELATIVNE VLAGE	30 MINUTA
PROHODNOST S OPREZOM RADI IZVEDBE	
FUGA NA SUHIM PODLOGAMA NA 23° C	24 SATI
KONAČNO OTVRDNUĆE	14 DANA

FINALNA SVOJSTVA

	VRIJEDNOST	MINIMALNI TRAŽENI ZAHTJEVI
28 DANA OD POČETNOG VEZANJA	≥ 0,5 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ²
TEMPERATURNI ČVRSTOĆA	OD -30° C DO +90° C	
REZNA ČVRSTOĆA	> 1 N/mm ²	> 1 N/mm ²
SUKLADNOST NORMI	EN 12004 KLASA D2T	

Podaci očitani na 23° i 50 % r.v.

Napomena: Gore navedeni podaci i informacije, proizlaze iz našega iskustva i indikativnog su karaktera te ih korisnik proizvoda treba provjeriti preuzimajući odgovornost za ponašanje proizvoda u uporabi.

