

FLEXIBLE CEMLATEX SOLUTION



- IDEALAN ZA POSTAVLJANJE ČAK I NA DRVENIM AGLOMERATIMA
- IDEALNO ZA POSTAVLJANJE NA SVE PODLOGE IZLOŽENE OSCILACIJAMA
- IDEALAN ZA KAMENŠTINU (GRES PORCELLANATO)
- IDEALNO ZA VELIKE FORMATE ČAK I NA GRIJANIM ESTRISIMA
- VRHUNSKA FLEKSIBILNOST
- PROŠIRUJE POLJE PRIMJENE LJEPILA



To je sintetički lateks za dodavanje u mjeri od 7,5 kg na vreću od 20 kg proizvoda Benferfix Rapido.

Osjetno povećava elastičnost, prijanjanje na podloge, otpornost na vodu, smrzavanje i toplinu, i osmišljen je izričito zbog polaganja podova od kamenštine (gres porcellanato) na drvene podloge podložne oscilacijama.

TEHNIČKI PODACI O PROIZVODU

GRAĐA	LATEKS BIJELA
ČUVANJE	U IZVORNOJ ZATVORENOJ AMBALAŽI, U ZAKLONU OD SMRZAVANJA
ROK TRAJANJA	12 MJESECI SKLONJEN OD SUNCA I ZAMRZAVANJA
SKODLJIVOST	NE
ZAPALJIVOST	NE
pH	9,5
GUSTOĆA	1,04
TEMPERATURA NANOŠENJA	OD +5° C DO +35° C
TEMPERATURNNA ČVRSTOĆA	OD -30° C DO +90° C
POTROŠNJA KAO ADITIVA ZA BENFERFIX RAPIDO	7,5 KG PROIZVODA FLEXIBLE CEMLATEX SOLUTION SA 20 KG PROIZVODA BENFERFIX RAPIDO

FINALNA SVOJSTVA SA BENFERFIX RAPIDO (7,5 KG PROIZVODA FLEXIBLE CEMLATEX SOLUTION SA 20 KG PROIZVODA BENFERFIX RAPIDO)

	VRIJEDNOST	MINIMALNI ZAHTJEV
RANO VEZANJE (1 DAN)	≥ 0,5Mpa	≥ 0,5Mpa
28 DANA OD POČETNOG VEZANJA	≥ 1 MPa	≥ 1 MPa
VEZANJE NAKON TOPLINE (14 D. 14 D. NA 70° C)	≥ 1 MPa	≥ 1 MPa
VEZANJE NAKON VODE (7 D. + 21 D. U VODI)	≥ 1 MPa	≥ 1 MPa
OTPORNOST NA ZAMRZAVANJE (25 CIKLUSA)	≥ 1 MPa	≥ 1 MPa
FLEKSIBILNOST (EN 12002)	≥ 2,5 mm	≥ 2,5 mm
REZNA ČVRSTOĆA	≥ 0,7 MPa	≥ 0,7 MPa
TEMPERATURNNA ČVRSTOĆA	OD -30° C DO +90° C	
SUKLADNOST NORMI:	EN 12004 KLASA C2F	
	EN 12002 KLASA S1	

Napomena: Gore navedeni podaci i informacije, proizlaze iz našega iskustva i indikativnog su karaktera te ih korisnik proizvoda treba provjeriti preuzimajući odgovornost za ponašanje proizvoda u uporabi.