

PRIMAFUGA 0/0 KRAJNJE BIJELA

NAJFINIJI ZAPUNJUJUĆI PRAH ZA
VEOMA USKE SLJUBNICE(FUGE)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Primafuga 0/0 Krajnje Bijela je prvi hiperventilirani zapunjujući prah za zapunjavanje veoma uskih sljubnica (fuga). Sastoji se od posebnih vrsta cementa, inertnih i sa odabranom granulometrijom te inovativnim sintetičkim aditivima, osmišljen je tako da se brzo suši uz minimalno skupljanje sve dok ne poprimi iznimnu mehaničku otpornost zajedno s divnim estetskim djelovanjem. Dostupan je jedino u najbjeljoj nijansi bijele boje i preporučuje se za sljubnice (fuge) do 2 milimetra širine.

POLJA PRIMJENE:

Štukatura sljubnica do dva milimetra širine između pločica načinjenih od materijala gres porcellanato (kamenštine), keramike svake vrste i mjera te podova



i unutarnjih i vanjskih obloga.

Uz dodatak proizvoda **Cemlatex Giunti** kao zamjeni za vodu, **Primafuga 0/0 Krajnje Bijela** postaje u većoj mjeri nepropusan i elastičan i preporučuje se štukaturu sljubnica na:

- sustavima sklonima blagim varijacijama u veličini;
- grijanim podovima;





- oblogama koje su izložene otežanim ambijentalnim uvjetima kao što su bazeni, komore zamrzivača, terase, površinama veoma izloženima djelovanju vode;

- podovima na veoma prometnim mjestima kao što su supermarketi, autogrillovi, trgovački centri, javnim lokalima u cjelini;

- poravnati gres porcellanato (kamenština)
- starim podovima sa propalim sljubnicama.

NAČINI UPORABE I KONTRAIKACIJE:

Zbog postizanja savršene štukature sljubnica potrebno je da podložna žbuka za polaganje pločica bude dovoljno suha kako bi se izbjeglo da nakupljena vlaga, isparujući, izazove neujednačenost u boji punila. U slučaju da se koristi specifično ljepilo na bazi cementa dovoljno je pričekati 24 sata od polaganja za obloge i 1-2 dana za podove.

Sljubnice koje treba ispuniti uvijek moraju biti očišćene od prašine i drugih elemenata koji sprječavaju ljepljenje i, kad god se smatra nužnim postaviti dvostruko pečene priljubljene obložne pločice (tj.bez i najmanje sljubnice), vrlo je nakon toga izvršiti čišćenje vlažnom spužvom zbog omogućavanja savršene hidratacije cemenata.

Bez takvog oblika pozornosti je u stvari moguće



da se **Primafuga 0/0 Krajnje Bijela** ne stvrdne dovoljno budući da će u trenutku u kojem cement počinje hvatati (počekati par sati), pločice upiti velik dio vode koji se nalazi u smjesi.

PRIPREMA SMJESE:

Izmiješati **Primafuga 0/0 Krajnje Bijela** sa 32% čiste vode pomoću odgovarajuće električne miješalice sa malim brojem okretaja , sve do dobivanja homogene kreme lišene grudica. Punilo je spremno za uporabu i s njim se može raditi još približno jedan sat.

NANOŠENJE:

Nanesite **Primafuga 0/0 Krajnje Bijela** pomoću fleksibilne gumene špatule, vršeći dostatan pritisak da bi ona prodrla do dna; pričekati dok se proizvod dovoljno ne zgusne (dovoljno je nekoliko minuta), zatim odstranite višak prelazeći preko obrađenih površina vlažnom spužvom.

UPOZORENJA:

Za obavljanje dobrog posla važno je slijediti upute i posebice odrediti najprikladniji trenutak za primjenu vlažne spužve. Ukoliko bi se taj postupak izveo prebrzo, sljubnice bi se u stvari djelomice ispraznile,

dok bi se, ako se on izveo prekasno bio bi potreban veliki napor da se pločice obrišu čime bi se moglo i oštetiti površinu pločica.

Pločice i prirodan veoma upojan kamen ili one koje na sebi imaju male površinske šupljine mogle bi ostati nepopravljivo umrljane punilom te je stoga nužno da ih se preventivno tretira prikladnim proizvodom. Ne dodavati još vode ili proizvoda **Cemlatex Giunti** kada se punilo počinje stvrdnjavati, jer bi došlo do promjene završnih tonaliteta boja i otpornosti.

POTROŠNJA:

Potrošnja proizvoda **Primafuga 0/0 Krajnje Bijela** određena je formatom i debljinom pločica

osim samom širinom spojeva. Za detalje koji se odnose na potrošnju pogledati odgovarajuće tablice.

PAKOVANJE:

Primafuga 0/0 Krajnje Bijela upakiran je u vreće od plastika od 5 kg, u kartonskim kutijama sa 5 vreća te na paletama od 400 i 600 kg.

OČUVANJE I TRAJNOST:

12 mjeseci u izvornoj zatvorenoj ambalaži.

TEHNIČKI PODACI O PROIZVODU

IZGLED	SITAN PRAŠAK
BOJA	KRAJNJE BIJELA
ČUVANJE	PROIZVOD MORA BITI U ZATVORENUM I CJELOVITOM IZVORONUM PAKONANJU U HLADNOM I SUHOM PROSTORU.
TRAJNOST	12 MJESECI
ŠKODLJIVOST	NE MOGUĆI NADRAŽAJ KOŽE I OČIJU DODIROM SADRŽAJA CEMENTA. PREPORUČA SE ODGOVARAJUĆA ZAŠTITA
ZAPALJIVOST	NE
OMJER MIJEŠANJA	32% U PRAHU
MASA OBUJMA MIJEŠAVINE	≈ 2,0 gr/cm ³
KONZISTENCIJA	KREMASTA
POTROŠNJA	VIDI TABLICU
TEMPERATURA NANOŠENJA	OD +5°C DO +30°C
UPOTREBLJIVOST PASTE (POT LIFE)	1 SAT
POTPUNA PROHODNOST	2 DANA

FINALNA SVOJSTVA

OTPORNOST NA VLAGU	ODLIČNA
TEMPERATURNI ČVRSTOĆA	OD -30°C DO +80°C
FLEKSIBILNOST	SLABA (DOBRA SA CEMLATEX GIUNTI)
ČVRSTOĆA NA SAVIJANJE (EN 12808-3)	≥ 3,5 MPa
TLAČNA ČVRSTOĆA (EN 12808-3)	≥ 15 MPa
ABRAZIVNA ČVRSTOĆA (12808-2)	≤ 1000 mm ³ ODSTRANJENOG MATERIJALA
APSORBCIJA VODE 30 MINUTA (12808-5)	≤ 2 GRAMA VODE
APSORBCIJA VODE 240 MINUTA (12808-5)	≤ 5 GRAMA VODE
UZDUŽNO POVLAČENJE (EN 12808-4)	≤ 2 mm / m
SUKLADNOST NORMI	EN 13888 CG2

Podaci očitani na 23° i 50 % r.v.

Napomena: Gore navedeni podaci i informacije, proizlaze iz našega iskustva i indikativnog su karaktera te ih korisnik proizvoda treba provjeriti preuzimajući odgovornost za ponašanje proizvoda u uporabi.