

STARPRIM

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Starprim je temeljni premaz koji čvrsto prijanja uz neupojne podloge.

Izvršno prijanja na keramičku glazuru i pločice od kamenštine.

Izrađen je od posebnih polimera raspršenih u vodi a osmišljen je na način da omogući izvršno prijanjanje na potpuno neupojne površine koje je potrebno poravnati samonivelirajućim premazom ili ponovno obložiti novim keramičkim pločicama.

Otpornost samonivelirajućih sredstava i cementnih ljepila za prekrivanje u biti je sasvim



dovoljna ukoliko su postojeći podovi neupojni te se u takvim slučajevima preporučuje uvijek upotrijebiti **Starprim**.

Za interijere.

PODRUČJA PRIMJENE:

- priprema neupojnih podloga ili podloga zaglađenih nivelirajućim premazima;

- priprema neupojnih podloga ili podloga premazanih tijekom polaganja keramičkih podova, kamenštine i prirodnog kamena;

- za interijere.



NAČINI UPORABE I KONTRAINDIKACIJE:

Nanijeti **Starprim** četkom ili valjkom ravnomjerno na čistu i suhu podlogu. Pričekati da se obrađena površina osuši (za to je potreban 1* sat) i pristupiti polaganju.

Ipak ne čekati više od 24* sata prije no



što pristupite polaganju.

Prilikom oblaganja keramičkih zidova i podova **Starprim**-om, potom uporabiti fleksibilna ljepila kao Benferflex C2, C2+, Benferflex N, Benferfix Extra uz Cemlatex 600, Benfergrip uz Cemlatex 600, Benferfix Rapido uz Flexible Cemlatex Solution, Benferlevel, Benferlevel Max, Benferflex Rapido, Leaderflex Rapido, Benfergrip+ uz Cemlatex 600, Marmoflex i Selfwetting.

UPOZORENJE:

- Nanijeti samo na suhe podloge koje su završile sa skupljanjem uslijed sazrijevanja.
- Proizvod ne treba nanositi na temperaturama nižim od 5°C ili višim od 40°C.
- Proizvod ne podnosi smrzavanje i čuva se na temperaturama višim od 5°C, čak i tijekom prevoženja, u izvornoj zatvorenoj ambalaži.
- Ne koristiti na otvorenom.

POTROŠNJA:

Ca. 200 gr/m².

PAKOVANJE:

Spremnici od 5 kg i limenke od 2 kg.



TEHNIČKI PODACI O PROIZVODU

IZGLED	MLIJEČNO PLAVA BOJA
ČUVANJE	ZAŠTITI OD SMRZAVANJA
TRAJANJE	12 MJESECI U NEOTVORENOM PAKIRANJU
ŠTETNOST	NE
ZAPALJIVOST	NE
pH	CCA. 9
GUSTOĆA	CCA. 1 KG/DM ³
TEMPERATURE PRIMJENE	OD +5° C DO + 40° C
OTPOR NA TEMPERATURU	OD - 30° C DO + 90° C
POTROŠNJA	CA. 200 GR/M ²
MAX. VRIJEME ZA POLAGANJE	OD 1 DO 24 SATA

Napomena: Gore navedeni podaci i informacije, proizlaze iz našega iskustva i indikativnog su karaktera te ih korisnik proizvoda treba provjeriti preuzimajući odgovornost za ponašanje proizvoda u uporabi.