

SIGILLANTI PER FUGHE

Norma EN 13888

Questa norma stabilisce i criteri ed i metodi di prova per la classificazione dei sigillanti per pavimenti e rivestimenti in ceramica e materiali affini. Essa suddivide i sigillanti in 2 categorie contraddistinte da due lettere dell'alfabeto:

CG cementizi

Sigillanti in polvere a base di cemento da mescolare con acqua o con un apposito liquido al momento dell'utilizzo in cantiere.

RG reattivi

Sigillanti composti cioè da due o più componenti da mescolare tra loro al momento dell'utilizzo in cantiere.


Per i prodotti della categoria **CG** è poi prevista una ulteriore distinzione in due classi in base ai valori dei risultati dei test:

classe 1

Sigillante normale, che raggiunge cioè i valori minimi richiesti in tutti i test previsti.

classe 2

Sigillante con assorbimento d'acqua ridotto e resistenza all'abrasione superiore.



Per il momento non è prevista la marcatura CE per questa tipologia di materiali.

