

CEMLATEX 600

Rev. 01

LATTICE SINTETICO PER LA FORMAZIONE DI MALTE A BASE DI CEMENTO AD ALTO POTERE ADESIVO

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CEMLATEX 600 è una dispersione polimerica da additivare a malte a base di cemento per migliorarne



le resistenze meccaniche, l'adesività, l'elasticità, la lavorabilità e l'impermeabilità. Va usato in sostituzione di una parte dell'acqua d'impasto in quantitativi variabili a seconda degli impieghi e dei risultati che si vogliono ottenere.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

- 1 - ancoraggio e ripresa di getti fra calcestruzzo e cementi vecchi e nuovi;
- 2 - pavimentazioni e battute di cemento resistenti all'usura, agli oli ed ai sali;



- 3 - realizzazione di malte impermeabilizzanti, sigillature ed impermeabilizzazioni in murature a mattoni;

- 4 - realizzazione di intonachi esenti da fessure;
- 5 - realizzazione di rasature su cementi vecchi e calcestruzzi;
- 6 - formazione di malte altamente adesivanti in unione al Benferfix Extra (grigio o bianco), Benferfix Grosso (grigio o bianco) e al Benfer Grip per l'applicazione di pavimenti e rivestimenti ceramici in condizioni ambientali particolarmente gravose (piscine, celle frigorifere, terrazze, superfici molto esposte all'azione dell'acqua, ecc) o su pavimenti preesistenti in ceramica o in marmo levigato dove



un adesivo tradizionale non offre sufficienti garanzie di tenuta.

In unione al Benferfix Bianco per la posa di mosaico vetroso in piscine, docce, ecc.

MODALITA' D'USO:

Gli impasti possono essere eseguiti a mano o a macchina sostituendo una parte dell'acqua con il quantitativo di CEMPLATEX 600 consigliato per il lavoro che si deve eseguire. L'azione plastificante del lattice consente di ridurre la quantità di acqua normalmente richiesta senza che la lavorabilità delle malte ne risulti alterata. In generale, per una corretta applicazione, è necessario dopo aver rimosso dai sottofondi eventuali tracce di polveri, oli, grassi, inumidirli con acqua e trattarli con un primer



composto da due parti di cemento Portland ed una parte di CEMLATEX 600 calcolata in volume prima di applicare la malta modificata con il lattice. Questa operazione non è necessaria per la posa di pavimenti su pavimentazioni preesistenti, a meno che queste non siano da livellare. Da segnalare, inoltre, che CEMLATEX 600 riduce di un poco il tempo aperto e quello di agiustabilità degli adesivi.



CONSUMI:

- 1-2-4- Sostituire 2/3 dell'acqua normalmente usata per l'impasto con CEMLATEX 600;
- 3 - Impastare le polveri con il solo CEMLATEX 600 senza aggiunta di acqua;
- 5 - Sostituire 4/5 o 3/5 dell'acqua normalmente usata per l'impasto con CEMLATEX 600.
- 6- Impastare 25 kg di adesivo con 5 kg di CEMLATEX 600 più l'acqua necessaria per rendere l'adesivo lavorabile.

CONFEZIONI E DURATA:

CEMLATEX 600 viene confezionato in taniche da 5 kg ed ha una durata di 6 mesi nelle confezioni integre conservate al chiuso a non meno di 5°.

N.B. I dati e le informazioni contenuti in questa scheda, dettati dalla nostra migliore esperienza, sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore del prodotto che si assume comunque tutte le responsabilità derivanti dal suo uso.