

# EASYTILE RAPID SET

ADESIVO SPECIALE BIANCO E GRIGIO  
A PRESA RAPIDA PER LA POSA DI  
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

**Easytile Rapid Set** è un adesivo in polvere composto da cementi ad alta resistenza, inerti a granulometria scelta e additivi speciali. La sua formulazione è stata concepita e sviluppata per soddisfare l'esigenza sempre più diffusa di una rapida messa in opera dei pavimenti e dei rivestimenti.

I pavimenti incollati con **Easytile Rapid Set** sono infatti pedonabili con cautela per la stuccatura dopo solo 2 ore circa dalla posa.

## CAMPI DI APPLICAZIONE:

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica, gres porcellanato, klinker, cotto all'interno su sottofondi cementizi.

Formato delle piastrelle massimo ammesso 40x40.

## MODALITA' D'USO E CONTROINDICAZIONI:

I sottofondi devono essere fissi e indeformabili, non liberi di compiere movimenti all'infuori delle oscillazioni e vibrazioni elastiche proprie delle strutture. Non sono quindi adatti sottofondi in pannelli leggeri e sottili prefabbricati. I soli sottofondi ammessi sono massetti ed intonaci cementizi. Gli intonaci vecchi devono essere in buone condizioni ed esenti da oli, grassi e polveri. In presenza di pittura questa deve essere in ottime condizioni, lavata e sgrassata, in caso contrario è indispensabile che venga raschiata con cura fino a scoprire la grana viva dell'intonaco.

Non utilizzare su intonaci in gesso e scagliola.

Per i pavimenti il massetto deve essere esente da polvere e deve avere esercitato completamente il ritiro idraulico.

## PREPARAZIONE DELL'IMPASTO:

Mescolare **Easytile Rapid Set** col 26% circa di acqua pulita calcolato in peso sulla polvere, avendo cura di versare sempre la polvere in acqua e non il contrario fino ad ottenere una pasta omogenea. L'adesivo è pronto per l'uso e rimane lavorabile per circa ½ ora dopodiché comincia la presa.

## POSA DELLE PIASTRELLE:

**INTERNO:** posare le piastrelle esercitando una discreta pressione in modo che il contatto con l'adesivo risulti almeno pari all'80% della loro superficie per rivestimenti, al 95-100% per i pavimenti.

A 23° e 50% di umidità relativa, il tempo aperto e quello di correzione di **Easytile Rapid Set** sono di circa 10-15 minuti. In condizioni sfavorevoli e su alcuni tipi di sottofondo tali intervalli di tempo si possono ridurre anche notevolmente, si consiglia quindi di stendere l'adesivo poco per volta e di verificare spesso che non abbia formato la pellicola superficiale prima di posare le piastrelle. Per migliorare la lavorabilità specie in estate, è utile inumidire l'ambiente di lavoro ed eliminare le correnti d'aria. I pavimenti eseguiti con **Easytile Rapid Set** sono pedonabili con cautela dopo circa 2 ore dalla posa per la stuccatura, pienamente sollecitabili dopo 3 giorni.

## CONSUMO:

Dipende dallo stato del sottofondo e dal tipo di spatola usato. Con sottofondo liscio e spessore dello strato di adesivo di 5-6 mm, il consumo è di 4-5 kg/mq e aumenta di 0,5-1 kg/mq in caso di sottofondo grezzo.

**PULIZIA E CONFEZIONI:**

La pulizia dei rivestimenti va effettuata con straccio o spugna umida quando il collante ha già cominciato la presa e può essere fatta con maggiore impiego di acqua solo dopo diverse ore dalla posa. **Easytile Rapid Set** viene confezionato in sacchi di carta politenata da 20 kg; viene fornito in pallets da 1.120 kg.

**CONSERVAZIONE:**

In imballo originale chiuso in luogo fresco ed asciutto.

**DURATA:**

**Grigio:** 9 mesi dalla data riportata sull'imballo; in conformità con la direttiva 2003/53/CE si informa che tale scadenza temporale riguarda l'efficacia dell'agente riducente nei confronti del Cromo VI idrosolubile.

**Bianco:** 12 mesi.

**DATI TECNICI DEL PRODOTTO**

CONSISTENZA	MOLTO PASTOSO
COLORE	BIANCO / GRIGIO
CONSERVAZIONE	POLVERE: IN IMBALLO ORIGINALE CHIUSO IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO
DURATA: VERSIONE GRIGIA: 9 MESI DALLA DATA RIPORTATA SULL'IMBALLO; IN CONFORMITÀ CON LA DIRETTIVA 2003/53/CEE SI INFORMA CHE TALE SCADENZA TEMPORALE RIGUARDA L'EFFICACIA DELL'AGENTE RIDUCENTE NEI CONFRONTI DEL CROMO VI IDROSOLUBILE. VERSIONE BIANCA: 12 MESI	
PERICOLO DI NOCIVITÀ	NO POSSIBILE IRRITAZIONE DI PELLE E OCCHI PER CONTATTO DOVUTA AL CEMENTO CONTENUTO. SI CONSIGLIANO ADEGUATE PROTEZIONI
INFIAMMABILITÀ	NO
RAPPORTO D'IMPASTO	26 PARTI DI ACQUA CON 100 PARTI DI POLVERE IN PESO
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	DA + 5°C A + 35°C (LA TEMPERATURA PUÓ INFLUIRE MOLTO SUL TEMPO DI PRESA)
TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO (POT LIFE)	20 MINUTI
TEMPO APERTO A 23°C E 50% DI UMIDITÀ	10 MINUTI
PEDONABILITÀ PER L'ESECUZIONE	
DI FUGHE SU SUPPORTI ASCIUTTI A 23°C	2 ORE
INDURIMENTO FINALE SU SUPPORTI ASCIUTTI	3 GIORNI

**PRESTAZIONI FINALI**

	VALORE	REQUISITO MINIMO RICHIESTO
ADESIONE INIZIALE ANTICIPATA (1 GIORNO)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
ADESIONE INIZIALE 28 GIORNI	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
ADESIONE DOPO ACQUA (7 GG + 21 GG IN ACQUA)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	DA - 30°C A + 80°C	
CONFORME A	EN 12004 CLASSE C1F (PER USO INTERNO)	