

EDILMASTICK

ADESIVO PRONTO ALL'USO
PER PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI INTERNI

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Adesivo in dispersione acquosa pronta all'uso a base di resine acriliche, cariche minerali ed additivi, con ottime caratteristiche di elasticità e adesività.

Classificazione dell'adesivo: D2-T

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Edilmastick è idoneo per incollare ceramica, marmo (purché stabile all'acqua), mosaico vetroso, polistirolo espanso, sughero e legno (escluso il parquet) su tutti i sottofondi normalmente usati in edilizia compreso il gesso e quelli soggetti a variazioni



dimensionali o a flessioni quali pannelli in cartongesso e conglomerati legnosi.

È idoneo per l'uso anche in ambienti umidi.

Essendo un collante che indurisce per evaporazione dell'acqua contenuta al suo interno, è importante che almeno una delle due parti da incollare sia assorbente.



PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:

I supporti devono essere asciutti, puliti esenti da oli e polveri.

APPLICAZIONE:

L'applicazione della pasta pronta all'uso avviene scegliendo la spatola appropriata in funzione del formato da posare.

Si consiglia l'uso di una spatola a dente triangolare da 6 mm per mosaici fino a 2,5 x 2,5 cm ed un consumo di 3 kg/m².

Spatola a denti quadri da 6 x 6 cm ed un consumo di 3 kg oppure 9 x 9 ed un consumo di 5 kg/m² per formati crescenti.

**AVVERTENZE:**

Non usare a temperature inferiori ai 5° C.

Non usare all'esterno o in luoghi continuamente dilavati o immersi in acqua.

Non incollare con **Edilmastick** piastrelle inassorbenti su materiale inassorbente perché non asciugherebbe.

Lasciare sempre una fuga tra le piastrelle in particolare se i sottofondi sono soggetti a flessioni o movimenti.

Non applicare su metalli.

Il prodotto in pasta teme il gelo: se ghiaccia non è più utilizzabile.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Gli attrezzi sono pulibili con acqua.

CONFEZIONI:

Secchi da 25 kg.

Secchi da 15 kg.

Secchi da 5 kg.

Barattoli da 2,5 kg

STOCCAGGIO:

12 mesi in confezione originale chiusa, al riparo dal gelo e dal calore.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

ASPETTO	PASTA BIANCA
CONSERVAZIONE	IN IMBALLO ORIGINALE CHIUSO, IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO
DURATA	12 MESI
PERICOLO DI NOCIVITÀ	NO
INFIAMMABILITÀ	NO
SPESSORE MASSIMO DI APPLICAZIONE	5 mm
CONSUMO	DA 2 A 5 Kg/m ²
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	DA + 5°C A + 35°C
TEMPO APERTO A 23°C E 50% DI UMIDITÀ	30 MINUTI
PEDONABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI FUGHE SU SUPPORTI ASCIUTTI A 23°C	24 ORE
INDURIMENTO FINALE SU SUPPORTI ASCIUTTI	14 GIORNI

PRESTAZIONI FINALI

	VALORE	REQUISITO MINIMO RICHIESTO
ADESIONE INIZIALE 28 GIORNI	≥ 0,5 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ²
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	DA - 30°C A + 90°C	
RESISTENZA AL TAGLIO	> 1 N/mm ²	> 1 N/mm ²
CONFORME A	EN 12004 CLASSE D2T	

dati rilevati a 23° e 50% di u.r.

N.B. I dati e le informazioni contenuti in questa scheda, dettati dalla nostra migliore esperienza, sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore del prodotto che si assume comunque tutte le responsabilità derivanti dal suo uso.

