

# PRIMAFUGA 0/0 BIANCHISSIMO

TALCO SIGILLANTE FINISSIMO  
PER FUGHE MOLTO STRETTE

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

**Primafuga 0/0 Bianchissimo** è il primo talco sigillante iperventilato per la sigillatura di fughe molto strette. Composto da cementi speciali, inerti a granulometria scelta ed additivi sintetici innovativi, è stato studiato per indurire rapidamente con ritiri minimi sino ad assumere elevate resistenze meccaniche unitamente ad un bellissimo effetto estetico. È disponibile unicamente nel colore bianchissimo ed è indicato per fughe sino a 2 millimetri di larghezza.

## CAMPI DI APPLICAZIONE:

Stuccatura di fughe sino a due millimetri di larghezza fra piastrelle in gres porcellanato rettificato, ceramiche di ogni tipo e misura in pavimenti e rivestimenti interni ed esterni.

Con l'aggiunta di **Cemlatex Giunti in sostituzione**



dell'acqua, **Primafuga**

**0/0 Bianchissimo**

risulta maggiormente

impermeabile ed elastico ed è indicato per la stuccatura di fughe in:

- sistemi soggetti a lievi variazioni dimensionali;
- pavimenti riscaldati;
- rivestimenti sottoposti a condizioni ambientali gravose come piscine, celle frigorifere, terrazze,





superfici molto esposte all'azione dell'acqua;

- pavimenti in luoghi molto trafficati come supermercati, autogrill, centri commerciali, locali pubblici in genere;
- gres porcellanato rettificato
- vecchi pavimenti con fughe degradate.

#### MODALITÀ D'USO E CONTROINDICAZIONI:

Per ottenere una perfetta stuccatura delle fughe è necessario che la malta adoperata per applicare le piastrelle sia sufficientemente asciutta onde evitare che l'umidità residua, evaporando, crei disuniformità nel colore del sigillante. Nel caso sia stato usato un adesivo specifico a base di cemento è sufficiente attendere 24 ore dalla posa per i rivestimenti e 1-2 giorni per i pavimenti.

Le fughe da riempire devono essere sempre pulite da polvere o da altri elementi antiadesivi e, qualora sia ritenuto indispensabile posare piastrelle da rivestimento in bicottura accostate (cioè senza un minimo di fuga), è molto importante eseguire poi la pulizia con spugna umida per consentire una perfetta idratazione dei cementi.

Senza tale accorgimento è infatti possibile che **Primafuga 0/0 Bianchissimo** non indurisca a sufficienza in quanto nel momento in cui il cemento



comincia la presa (occorrono alcune ore), gran parte dell'acqua di impasto sarà stata assorbita dalle piastrelle.

#### PREPARAZIONE DELL'IMPASTO:

Miscelare **Primafuga 0/0 Bianchissimo** con il 32% di acqua pulita mediante apposito mescolatore elettrico a basso numero di giri, sino all'ottenimento di una crema omogenea e priva di grumi. Il sigillante è pronto per l'uso e rimane lavorabile per circa un'ora.

#### APPLICAZIONE:

Stendere **Primafuga 0/0 Bianchissimo** mediante spatola flessibile in gomma, esercitando una pressione sufficiente perché questo penetri a fondo; attendere finché il prodotto non si sia addensato a sufficienza (bastano pochi minuti), quindi asportarne l'eccedenza passando le superfici trattate con una spugna umida.

#### AVVERTENZE:

Per eseguire un buon lavoro è importante seguire le istruzioni e in particolare individuare il momento più adatto per passare la spugna umida. Se questa operazione fosse eseguita troppo presto, infatti, le fughe verrebbero parzialmente svuotate, mentre

se fosse eseguita troppo tardi richiederebbe uno sforzo notevole che potrebbe, inoltre, danneggiare la superficie delle piastrelle.

Le piastrelle e le pietre naturali molto assorbenti o quelle che presentano piccole cavità superficiali potrebbero venire irrimediabilmente macchiate dal sigillante ed è quindi indispensabile che siano preventivamente trattate con un prodotto idoneo. Non aggiungere acqua o altro **Cemlatex Giunti** quando il sigillante comincia ad indurire, perché cambierebbero la tonalità del colore e le resistenze finali.

**CONSUMO:**

I consumi di **Primafuga 0/0 Bianchissimo** sono determinati dal formato e dallo spessore delle piastrelle nonché dalla larghezza dei giunti. Per i dettagli relativi ai consumi consultare le apposite tabelle.

**CONFEZIONI:**

**Primafuga 0/0 Bianchissimo** è confezionato in sacchi di plastica da 5 kg, in scatole di cartone da 5 sacchi ed in pallets da 400 e 600 kg.

**CONSERVAZIONE E DURATA:**

12 mesi in imballo originale chiuso.

**DATI TECNICI DEL PRODOTTO**

ASPETTO	POLVERE IMPALPABILE
COLORE	BIANCHISSIMO
CONSERVAZIONE	IN IMBALLO ORIGINALE CHIUSO, IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO
DURATA	12 MESI
PERICOLO DI NOCIVITÀ	NO POSSIBILE IRRITAZIONE DI PELLE E OCCHI PER CONTATTO DOVUTA AL CEMENTO CONTENUTO. SI CONSIGLIANO ADEGUATE PROTEZIONI
INFIAMMABILITÀ	NO
RAPPORTO D'IMPASTO	32 PARTI DI ACQUA CON 100 PARTI DI POLVERE IN PESO
MASSA VOLUMICA IMPASTO	≈ 2,0 g/cm <sup>3</sup>
CONSISTENZA	CREMOSA
CONSUMO	VEDI TABELLA
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	DA + 5°C A + 35°C
TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO (POT LIFE)	1 ORA
MESSA IN SERVIZIO	2 GIORNI

**PRESTAZIONI FINALI**

RESISTENZA ALL'UMIDITÀ	OTTIMA
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	DA - 30°C A + 80°C
FLESSIBILITÀ	SCARSA (BUONA CON CEMLATEX GIUNTI)
RESISTENZA ALLA FLESSIONE (EN 12808-3)	≥ 3,5 MPa
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE (EN 12808-3)	≥ 15 MPa
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (EN 12808-2)	≤ 1000 mm <sup>3</sup> DI MATERIALE ASPORTATO
ASSORBIMENTO D'ACQUA A 30 MINUTI (EN 12808-5)	≤ 2 g D'ACQUA
ASSORBIMENTO D'ACQUA A 240 MINUTI (EN 12808-5)	≤ 5 g D'ACQUA
RITIRO LINEARE (EN 12808-4)	≤ 2 mm/m
CONFORME A	EN13888 CG2

dati rilevati a 23° e 50% di u.r.