

BENFER S.r.l.
Via Provinciale Est, 6
I-40053 Bazzano (Bologna) - Italy
phone +39-051-831273
fax +39-051-831584
mail info@benfer.it
web www.benfer.it

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2-8
D-32760 Detmold - Germany
phone +49-5231-953-00
fax +49-5231-953-108
mail export@schomburg.de
web www.schomburg.de/en

Scheda tecnica

ASOCRET-BS2

Art.-No. 2 05506

Malta per riparazione e rasatura

Proprieta':

ASOCRET-BS2 e' una malta premiscelata a ritiro compensato modificata con polimeri.
Per uso all'interno ed all'esterno, senza componenti corrosive. Buona lavorabilita' della malta pastosa e flessibile.

Aree di applicazione:

Per il riempimento di giunti. Riparazione e rasatura di soffitti e di pareti di calcestruzzo e di calcestruzzo prefabbricato. Per la finitura dopo lavori di riparazione del calcestruzzo.

Come rasante per muri con superficie irregolare che debbano essere successivamente impermeabilizzati o piastrellati.

Fino a 10 mm di spessore in una mano. Per applicazione su pareti e soffitti all'interno ed all'esterno.

Dati tecnici:

Base:	malta a base di cemento
Colore:	grigio
Massa volumica:	1.3 kg/dm ³
Consumo:	1.5 kg /m ² per mm di spessore
Confezioni:	sacchi da 25 kg
Conservazione:	In ambiente asciutto per 6 mesi. Utilizzare subito le confezioni aperte.

Preparazione del sottofondo:

Il sottofondo deve essere solido e libero da sostanze come polvere, sporco e da sostanze che impedirebbero l'adesione. Le strisce per giunti di materiale comprimibile devono essere rimosse.

Preparazione del prodotto:

Riempire con acqua di rubinetto un recipiente pulito. Mescolare meccanicamente con un mescolatore elettrico a basso numero di giri (circa 300-700 giri al minuto), finche' non si sia ottenuta una pasta di

consistenza stabile, morbida, omogenea e priva di grumi. La malta e' utilizzabile per 30 minuti a +20°C in una mano fino ad uno spessore massimo di 10 mm. Per strati con spessore maggiore di 10 mm, la malta deve essere additivata con il 30% circa di sabbia lavata (granulometria 0-4 mm). A temperature di circa 20°C e' possibile effettuare la lisciatura dopo circa 1 ora. Temperature elevate accorciano il pot life. ASOCRET-BS2 e' lavorabile a temperature comprese fra i +5°C e i +25°C.

Avvertenza importante:

- ASOCRET-BS2 e' a basso livello di cromo in conformita' con la norma TRGS 613.
- ASOCRET-BS2 e' irritante.
- Proteggere la superficie della malta da una troppo rapida essiccazione causata da alte temperature o da ventilazione eccessiva inumidendola ripetutamente o coprendola con una protezione appropriata.
- Quando si applicano strati sottili e' consigliata l'aggiunta di ASOPLAST-MZ all'acqua di impasto per evitare gli effetti di una evaporazione troppo rapida.
- Osservare gli appropriati regolamenti in corso di validita'.

Per favore consultate la scheda di sicurezza europea in corso di validita'.

GISCODE: ZP1