

BENFER S.r.l.  
Via Provinciale Est, 6  
I-40053 Bazzano (Bologna) - Italy  
phone +39-051-831273  
fax +39-051-831584  
mail info@benfer.it  
web www.benfer.it

SCHOMBURG GmbH & Co. KG  
Aquafinstrasse 2-8  
D-32760 Detmold - Germany  
phone +49-5231-953-00  
fax +49-5231-953-108  
mail export@schomburg.de  
web www.schomburg.de/en

## Scheda tecnica

# ASOCRET-RN

## Malta per ripristino

**Art.-No. 2 05508**

### Proprieta':

ASOCRET-RN e' una malta a ritiro compensato modificata con polimeri. Per uso all'interno ed all'esterno, senza componenti corrosive. Buona lavorabilita' della malta stabile, pastosa e flessibile.

### Aree di applicazione:

Per lavori di riparazione di rotture e difetti in pareti e soffitti di calcestruzzo e di calcestruzzo prefabbricato. Per la preparazione di sgusci concavi.

### Dati tecnici:

Base: malta a base di cemento  
Colore: grigio  
Massa volumica: 1,5 kg/dm<sup>3</sup>  
Conservazione: In ambiente asciutto per 12 mesi nelle confezioni originali chiuse. Utilizzare subito le confezioni aperte.  
Confezioni: sacchi da 6 e da 25 kg

### Preparazione del sottofondo:

Il sottofondo deve essere solido e libero da sostanze come polvere, sporco e da sostanze che impedirebbero l'adesione. Le strisce per giunti di materiale comprimibile devono essere rimosse. Se necessario la superficie deve essere sabbiata. La superficie deve essere inumidita fino alla saturazione.

### Preparazione del prodotto:

Riempire con acqua di rubinetto un recipiente pulito. Mescolare meccanicamente ASOCRET-RN con un mescolatore elettrico finche' non si sia ottenuta una pasta di consistenza stabile, morbida, omogenea e priva di grumi. La malta puo' essere preparata anche con un batch mixer.

Il pot life e' di circa 30 minuti a +18°C/20°C.

Alte temperature accorciano e basse temperature allungano il pot life e il tempo di indurimento.

La temperatura di applicazione deve essere compresa fra +5°C e +25°C.

L'applicazione della malta deve essere fatta in conformita' con le tecniche di intonacatura approvate usando una spatola o un frattazzo.

Lo spessore dello strato non deve eccedere i 20 mm. Trattare preventivamente i vuoti e le macchie asciutte con una mano a zero di prodotto.

La superficie deve essere irruvidita. Lisciare la parte superficiale con un feltro o un frattazzo spugna.

### Avvertenza importante:

Proteggere le aree che non devono essere trattate dal contatto con ASOCRET-RN.

ASOCRET-RN e' a basso livello di cromo in conformita' con la norma TRGS 613.

ASOCRET-RN e' irritante in conformita' con le norme Hazmat (GefStoffV).

Per favore consultate la scheda di sicurezza europea in corso di validita'.

GISCODE: ZP1