

Benfer Schomburg srl
Via Provinciale Est, 6
I-40053 Bazzano (Bologna) - Italy
phone +39-051-831273
fax +39-051-831584
mail info@benfer.it
web www.benfer.it

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse, 2-8
D-32760 Detmold - Germany
phone +49-5231-953-00
fax +49-5231-953-108
mail export@schomburg.de
web www.schomburg.de/en

Scheda tecnica

ASOLIT-LP/K

Art.-No. 2 02121

Agente aerante liquido - concentrato

Proprieta':

ASOLIT-LP/K e' un agente aerante liquido senza cloruro per calcestruzzo, intonaco e malta. Possiede proprieta' plastificanti. Il calcestruzzo e la malta diventano piu' resilienti. ASOLIT-LP/K riduce la domanda d'acqua, aumenta la ritenzione d'acqua, produce il valore massimo di micro vuoti di aria e migliora la resistenza alle influenze ambientali, ai sali di disgelo ecc.

Aree di applicazione:

ASOLIT-LP/K e' indicato per la preparazione di calcestruzzo e malte resistenti per intonaco, finiture, massetti, calcestruzzo prefabbricato e per pavimentazioni ecc.

Dati tecnici:

Colore: marrone
Consistenza: liquida
Densita': 1.03 g/cm³
Consumo: Calcestruzzo 50 - 100 g
per 50 kg di cemento
Malta 100 - 150 g
per 50 kg di cemento
Confezioni: 1.000, 10 kg
Conservazione: al riparo dal gelo, conservazione illimitata

Istruzioni per l'uso:

Il calcestruzzo deve essere preparato in conformita' con la norma DIN 1048. ASOLIT-LP/K deve essere aggiunto all'acqua nella misura specificata sopra. Prima dell'uso deve essere fatto un test in conformita' con la norma DIN 1045. Fare attenzione alla minore richiesta di acqua (il 10-20% in meno a seconda del tipo di cemento ed inerti).

Consumo:

50 - 150 gr per 50 kg di cemento.