

Benfer Schomburg srl  
Via Provinciale Est, 6  
I-40053 Bazzano (Bologna) - Italy  
phone +39-051-831273  
fax +39-051-831584  
mail info@benfer.it  
web www.benfer.it

SCHOMBURG GmbH & Co. KG  
Aquafinstrasse, 2-8  
D-32760 Detmold - Germany  
phone +49-5231-953-00  
fax +49-5231-953-108  
mail export@schomburg.de  
web www.schomburg.de/en

# PURCOLOR 6000 (DM)

Art.-No. 4 01420

## Additivo per intensificare il colore e ridurre le efflorescenze

### Usi principali:

PURCOLOR 6000 (DM) e' particolarmente indicato per prodotti colorati a base di calcestruzzo non fluido come:

- Blocchi per pavimenti
- Lastre e lastricati
- Palizzate ecc.

### Vantaggi:

- Riduzione delle efflorescenze significativa; impedisce il trasferimento della calce libera sulla superficie
- Risalta l'intensita' del colore
- Aumenta la coesione e l'omogeneita' della miscela
- Finitura superficiale migliorata
- Rende la superficie idrorepellente.

### Proprieta' tipiche:

Base: acidi grassi  
Colore: bianco  
Forma: liquida  
Densita': 1.00 g/cm<sup>3</sup>  
Temperatura di processo: > +5° C

### Conforme a:

Conforme alla norma EN 934-2:parte 9; 2001.  
Soddisfa i requisiti della norma DIN EN 206 classi di spandimento F1 & F2.

### Range di dosaggio:

0.5 - 1.3 % in peso sul cemento.

La quantita' di dosaggio dipende tra l'altro dalla reattivita' del cemento e dalla ricetta del calcestruzzo. Questa deve essere determinata con test indicati. In caso di dosaggio eccessivo consultare il nostro agente locale o il nostro ufficio tecnico. E' necessario effettuare test indicati in conformita' con le normative in corso di validita' prima dell'uso.

### Istruzioni per l'uso:

PURCOLOR 6000 (DM) deve essere aggiunto alla miscela come ultimo componente. E' possibile il dosaggio assieme all'acqua di impasto se testato in precedenza. Deve essere determinato il limite massimo di contenuto d'acqua della miscela. Cosi' facendo, l'efficacia dell'attivo sara' accresciuta.

### Confezioni:

Cubi da 1.000 kg  
Fusti da 210 kg  
Taniche da 25 kg

### Pulizia e manutenzione:

Un risciacquo regolare dell'equipaggiamento ne prolunghera' la vita lavorativa e ne ridurra' le rotture. Utilizzare REINIT-BM sulle superfici metalliche interne in contatto col calcestruzzo nei mescolatori, negli impianti di produzione e nei camion betoniera regolarmente per prevenire la formazione di croste. Utilizzare REINIT-R per rimuovere le incrostazioni.

### Conservazione e durata:

PURCOLOR 6000 (DM) ha una durata di 12 mesi conservato a +20° C nelle confezioni originali sigillate, al riparo dal gelo. Richiudere sempre le confezioni per evitare contaminazioni.

### Consumo:

0.5 - 1.3 % in peso sul cemento

### Avvertenza per la sicurezza:

Siete pregati di consultare ed attenervi alla scheda di sicurezza europea in corso di validita'.