

Benfer Schomburg srl
Via Provinciale Est, 6
I-40053 Bazzano (Bologna) - Italy
phone +39-051-831273
fax +39-051-831584
mail info@benfer.it
web www.benfer.it

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse, 2-8
D-32760 Detmold - Germany
phone +49-5231-953-00
fax +49-5231-953-108
mail export@schomburg.de
web www.schomburg.de/en

REMIFEROX®

Pigmenti di ossido di ferro

Usi primari:

I pigmenti di ossido di ferro REMIFEROX vengono usati per colorare tutte le miscele cementizie come:

- Blocchi e lastre per pavimenti
- Lastricati
- Elementi prefabbricati
- Muri con funzione di barriera acustica
- Calcestruzzo pronto faccia a vista
- Miscele asciutte.

Vantaggi:

- Resistenti agli agenti atmosferici.
- Basso dosaggio: economico.
- Inorganico.
- Ampia gamma di colori (vedi tabella).

Proprieta' principali:

Forma: polvere
Colori: vedi tabella
Dosaggio: dal 2 all' 8% in peso sul cemento.

Istruzioni per l'uso:

La quantita' di ossido di ferro REMIFEROX necessaria per raggiungere il tono di colore desiderato, deve essere dosata assieme agli inerti. Noi raccomandiamo una premiscelazione iniziale di circa 45 secondi seguita poi dall'aggiunta di cemento, acqua e additivi se necessari.
Una miscelazione finale di 120 secondi e' il minimo

raccomandato. Il tempo di miscelazione puo' variare in funzione dei tipi di materie prime impiegati e dei macchinari. Il grado di colore finale puo' variare in funzione degli inerti e del tipo od origine del cemento. Test di conformita' per determinare la quantita' di dosaggio e l'intensita' del colore sono indispensabili.

Confezioni:

Sacchi in carta da 25 kg.

Conservazione e durata:

REMIFEROX ha una durata di 12 mesi se conservato a +20° C nelle confezioni originali sigillate.

Certificato:

Diversi colori sono conformi alla norma DIN EN 12878. In base al certificato 1032-CPD-0026, i colori corrispondenti sono marchiati CE nella tabella.

Avvertenza importante:

Sono disponibili il Carbon Black, il Cobalt Blue e il Cromo Verde (chiedere al servizio tecnico le schede tecniche specifiche).

Avvertenza per la sicurezza:

Siete pregati di consultare ed attenervi alla scheda di sicurezza europea in corso di validita'.

Nome del prodotto	Articolo N.	Colore	Valore Δ -E	Densità compressa	Densità specif.
REMIFEROX 9110	[CE] 114374	rosso (110)	1,5	0,7 - 1,1 kg/l	~ 5,0 kg/l
REMIFEROX 9120	[CE] 114375	rosso (120)	1,5	0,7 - 1,1 kg/l	~ 5,0 kg/l
REMIFEROX 9130	[CE] 114380	rosso (130)	1,5	0,7 - 1,1 kg/l	~ 5,0 kg/l
REMIFEROX 9330	[CE] 114405	nero (318)	1,5	0,8 - 1,2 kg/l	~ 4,6 kg/l
REMIFEROX 9380	114406	nero (330)	—	0,8 - 1,2 kg/l	~ 4,6 kg/l
REMIFEROX 9420	[CE] 114390	giallo (420)	1,5	0,4 - 0,8 kg/l	~ 4,1 kg/l
REMIFEROX 9610	114407	marrone (610)	—	0,7 - 1,1 kg/l	~ 4,7 kg/l
REMIFEROX 9663	114408	marrone (663)	—	0,8 - 1,2 kg/l	~ 4,8 kg/l
REMIFEROX 9960	[CE] 114409	giallo (960)	1,5	0,4 - 0,6 kg/l	~ 4,3 kg/l
REMIFEROX B-655 N	114410	marrone (655N)	—	0,8 - 1,2 kg/l	~ 4,6 kg/l