

Benfer Schomburg srl
Via Provinciale Est, 6
I-40053 Bazzano (Bologna) - Italy
phone +39-051-831273
fax +39-051-831584
mail info@benfer.it
web www.benfer.it

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse, 2-8
D-32760 Detmold - Germany
phone +49-5231-953-00
fax +49-5231-953-108
mail export@schomburg.de
web www.schomburg.de/en

REMITAN (BV)

Art.-No. 4 01421

Plastificante con capacita' di ritenzione d'acqua per calcestruzzo anti abbassamento

Usi principali:

REMITAN (BV) viene usato per la produzione di calcestruzzo anti abbassamento (semi-asciutto) nelle seguenti applicazioni:

- Blocchi per pavimentazione
- Tubi
- Lastre per pavimenti/lastricati
- Blocchi/mattoni per muratura.

Vantaggi:

Il calcestruzzo modificato con REMITAN (BV) ha i seguenti vantaggi:

- Capacita' di ritenzione d'acqua, idratazione e resistenze finali migliorate.
- Dispersione del cemento migliorata
- Campattabilita' migliorata
- Accresciuta compattezza della finitura superficiale.

Proprieta' tipiche:

Base: riduttore di tensione superficiale
Colore: bianco
Forma: liquido
Densita': 1.05 g/cm³

Conformita':

Conforme alla norma EN 934-2:T2. Non e' corrosivo in conformita' con la norma DIN V 18998. REMITAN (BV) e' indicato per l'uso con inerti sensibili agli alcali.

Range di dosaggio:

0.2-0.8 % in peso sul cemento. La quantita' di dosaggio dipende tra l'altro dalla reattivita' del cemento e dalla ricetta del calcestruzzo. Questa deve essere determinata con test indicati.

In caso di dosaggio eccessivo consultare il nostro agente locale o il nostro ufficio tecnico. E' necessario effettuare test indicati in conformita' con le normative in corso di validita' prima dell'uso.

Istruzioni per l'uso:

REMITAN (BV) deve sempre essere aggiunto durante la fase asciutta della miscelazione.

In caso di inerti molto assorbenti deve poi essere aggiunto come ultimo componente. In caso di dosaggio alla massima quantita' REMITAN (BV) non ingloba aria.

Confezioni:

Cubi da 1.000 kg
Fusti da 210 kg
Taniche da 25 kg

Pulizia e manutenzione:

Un risciacquo regolare dell'equipaggiamento ne prolunghera' la vita lavorativa e ne ridurra' le rotture. Utilizzare REINIT-BM sulle superfici metalliche interne in contatto col calcestruzzo nei mescolatori, negli impianti di produzione e nei camion betoniera regolarmente per prevenire la formazione di croste. Utilizzare REINIT-R per rimuovere le incrostazioni.

Conservazione e durata:

REMITAN (BV) ha una durata di 12 mesi conservato a +20° C nelle confezioni originali sigillate, al riparo dal gelo. Richiudere sempre le confezioni per evitare contaminazioni.

Consumo:

0.2-0.8 % in peso sul cemento.

Avvertenza per la sicurezza:

Siete pregati di consultare ed attenervi alla scheda di sicurezza europea in corso di validita'.