

Benfer Schomburg srl
Via Provinciale Est, 6
I-40053 Bazzano (Bologna) - Italy
phone +39-051-831273
fax +39-051-831584
mail info@benfer.it
web www.benfer.it

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquaflinstraße, 2-8
D-32760 Detmold - Germany
phone +49-5231-953-00
fax +49-5231-953-108
mail export@schomburg.de
web www.schomburg.de/en

SAVEMIX® 2002 (BV)

Art.-No. 4 06126

Plastificante ad alta efficienza per calcestruzzo semi-asciutto

Usi principali:

SAVEMIX 2002 (BV) svolge la doppia azione di plastificare e di migliorare la finitura superficiale ed è quindi l'ideale per miscele semi-asciutte come quelle di:

- Blocchi per pavimenti
- Blocchi per lastricati
- Tubi
- Passi d'uomo fognari.

Data la sua capacità di produrre miscele omogenee, SAVEMIX 2002 (BV) è indicato anche per getti faccia a vista con inerti esposti, permettendo un lavaggio uniforme della superficie.

Vantaggi:

- Migliorata lavorabilità e compattezza.
- Finitura superficiale compatta.
- Aumenta le resistenze iniziali e finali.

Proprietà tipiche:

Colore: marrone scuro
Forma: liquida
Densità: 1.13 g/cm³

Temperatura di processo: > +5° C

Conformità:

Conforme alla norma EN 934-2:T.2 in preparazione

Range di dosaggio:

Dosaggio raccomandato: 0.2-0.5 % in peso sul cemento. La quantità di dosaggio dipende tra l'altro dalla reattività del cemento e dalla ricetta del calcestruzzo. Questa deve essere determinata con test indicati. In caso di dosaggio eccessivo consultare il nostro agente locale o il nostro ufficio tecnico. È necessario effettuare test indicati in conformità con le normative in corso di validità prima dell'uso.

Istruzioni per l'uso:

SAVEMIX 2002 (BV) deve sempre essere aggiunto

alla miscela o assieme all'acqua (a seconda del tipo di mescolatore). Deve poi essere lasciato un tempo di miscelazione sufficiente.

È necessario effettuare test indicati in conformità con le normative in corso di validità prima dell'uso.

Confezioni:

Cubi da 1.160 kg
Fusti da 240 kg
Taniche da 25 kg

Pulizia e manutenzione:

Un risciacquo regolare dell'equipaggiamento ne prolungherà la vita lavorativa e ne ridurrà le rotture. Utilizzare REINIT-BM sulle superfici metalliche interne in contatto col calcestruzzo nei mescolatori, negli impianti di produzione e nei camion betoniera regolarmente per prevenire la formazione di croste. Utilizzare REINIT-R per rimuovere le incrostazioni

Conservazione e durata:

SAVEMIX 2002 (BV) ha una durata di 12 mesi conservato a +20° C nelle confezioni originali sigillate, al riparo dal gelo. Richiudere sempre le confezioni per evitare contaminazioni.

Consumo:

0.2 - 1.6 % in peso sul cemento.

Avvertenza per la sicurezza:

Siete pregati di consultare ed attenervi alla scheda di sicurezza europea in corso di validità.