

Benfer Schomburg srl
Via Provinciale Est, 6
I-40053 Bazzano (Bologna) - Italy
phone +39-051-831273
fax +39-051-831584
mail info@benfer.it
web www.benfer.it

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse, 2-8
D-32760 Detmold - Germany
phone +49-5231-953-00
fax +49-5231-953-108
mail export@schomburg.de
web www.schomburg.de/en

Scheda tecnica

SAVEMIX® 407 (BV)

Art.-No. 4 06119

Plastificante per calcestruzzo semiasciutto di elevatissima qualità

Usi primari:

SAVEMIX 407 (BV) è stato progettato per produrre elementi in calcestruzzo semi-asciutto con impermeabilità migliorata e resistenze chimiche e meccaniche aumentate in:

- Tubi
- Pavimenti battuti
- Separatori di olio
- Serbatoi settici
- Passi d'uomo fognari

Vantaggi:

Il primo componente principale di SAVEMIX 407 (BV) aiuta a ridurre la capillarità del calcestruzzo riducendo il rapporto acqua/cemento, mentre la sospensione pozzolanica reagisce con la calce libera chiudendo tutte le restanti capillarità. Questa sinergia dà come risultato un calcestruzzo più impermeabile e resistente alle sollecitazioni chimiche e meccaniche.

Proprietà primarie:

Base: mod. lignosulphonate
Colore: antracite
Forma: liquida
Densità (+ 20° C): 1.29 g/cm³
Temperatura di processo: > +5°C.

Conformità:

Come plastificante in conformità con la norma DIN EN 934-2:T.2 in preparazione.

Range di dosaggio:

2.0% in peso sul cemento. La quantità di dosaggio dipende tra l'altro dalla reattività del cemento e dalla ricetta del calcestruzzo. Questa deve essere determinata con test indicati.

In caso di dosaggio eccessivo consultare il nostro agente locale o il nostro ufficio tecnico. È necessario effettuare test indicati in conformità con le normative in corso di validità prima dell'uso.

SAVEMIX 407 deve sempre essere aggiunto come ultimo componente. Deve essere lasciato mescolare per un tempo sufficiente. Prima dell'uso SAVEMIX 407 deve essere omogeneizzato mescolandolo o ripomandolo. È necessario effettuare test indicati in conformità con le normative in corso di validità prima dell'uso.

Confezioni:

Cubi da 1.160 kg
Fusti da 200 kg
Taniche da 25 kg

Pulizia e manutenzione:

Un risciacquo regolare dell'equipaggiamento ne prolungherà la vita lavorativa e ne ridurrà le rotture. Utilizzare REINIT-BM sulle superfici metalliche interne in contatto col calcestruzzo nei mescolatori, negli impianti di produzione e nei camion betoniera regolarmente per prevenire la formazione di croste. Utilizzare REINIT-R per rimuovere le incrostazioni.

Conservazione e durata:

SAVEMIX 407 (BV) ha una durata di 6 mesi conservato a +20° C nelle confezioni originali sigillate, al riparo dal gelo. Richiudere sempre le confezioni per evitare contaminazioni.

Consumo:

2.0% in peso sul cemento.

Avvertenza per la sicurezza:

Siete pregati di consultare ed attenervi alla scheda di sicurezza europea in corso di validità.