



BSMAT

3-слойный разделительный мат

- Трехслойный мат
- Быстро и легко наносится
- Идеально подходит для теплых полов
- Идеально подходит для фанеры и ДСП



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: BSMAT - это трехслойный разделительный мат, который используется для защиты напольной плитки от движений в основании. Он защищает пол под укладку тонкой плитки от миграции влаги и трещин.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: BSMAT используется для защиты напольной плитки от движения в основании, защищает пол под укладку тонкой плитки от миграции влаги и трещин. Его можно использовать под керамическую плитку, отделку натуральным камнем и синтетическим камнем во внутренних помещениях, на стяжки из цемента и ангидрита, бетонные плиты, старую керамическую плитку, фанеру и деревянные доски.

СПЕЦИФИКАЦИЯ: Разделительный мат, состоящий из двух внешних слоев из полиуретана, из нетканых волокон и внутреннего армирования из стекловолоконной сетки для защиты плиточных полов от движений основания BSMAT компании Benfer наносится на основание с помощью эластичного клея нормально или быстро вяжущего клея Benfer например BENFERFLEX+S1.



ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ



ГАРАНТИЯ
СТРАХОВАНИЯ



ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ



ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Разрежьте BSMAT под нужный размер ножом или ножницами. С помощью зубчатого шпателя 4 или 6 мм нанесите выбранный клей (подходит каждый эластичный клей BENFER нормально или быстровяжущий) на основание площадью на ок 10 см шире мата. Затем положите мат в слой клея и прижмите гладким шпателем или валиком, следя за тем, чтобы не образовать пустот или складок.

Убедитесь, что мат полностью затоплен в слое клея. Края соседних секций должны быть уложены плотно встык друг к другу.

СОВЕТ:

- Всегда соблюдайте действующие законы страны, в которой вы используете продукт
- Не покрывайте и не наносите на BSMAT продукты на основе растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основа:	Композитный материал, состоящий из 2-х внешних слоев из полипропиленовой ткани и внутренней части из стекловолокна
Белый:	цвет
Толщина:	0,85 мм
Размер:	1000 мм
Вес:	270 гр / м
Срок и условия хранения:	5 лет в оригинальной закрытой упаковке в сухом прохладном месте
Температура нанесения:	от + 5 ° C до + 35 ° C
Продольная нагрузка на разрыв:	1115 Н / 50 мм
Поперечная нагрузка на разрыв:	1290 Н / 50 мм
Продольное удлинение:	8%
Поперечное удлинение:	7%

Химическая стойкость через 7 дней при 22 ° C к следующим химическим веществам:

Соляная кислота 3%:	устойчивый
Серная кислота 35%:	устойчивый
Лимонная кислота 100 г / л:	устойчивый
Молочная кислота 5%:	устойчивый
Гидроксид калия 3%:	устойчивый
Гидроксид натрия 0,3 г / л:	устойчивый
Морская вода 20 гр / л:	устойчивый
Стойкость к температуре:	от -5 ° C до + 90 ° C

Примечание: Данные и информация, приведённые в настоящем документе, основаны на наших исследованиях. Они являются только ориентировочными и подлежат проверке пользователем материала, который несёт всю ответственность за последствия использования продукта.