




ACQUASHIELD-READY

Жидкая, быстротвердеющая, эластомерная водонепроницаемая мембрана

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Быстрое отверждение позволяет укладывать плитку уже через два часа после нанесения второго слоя *
- Нет необходимости использовать гидроизоляционную ленту в углах и на стыках, если ширина щели 3 мм или меньше
- Превосходные свойства перекрытия трещин, продукт герметизирует трещины и швы шириной до 3 мм
- Соединяется непосредственно с металлическими и ПВХ элементами сантехники
- Применяется внутри и снаружи, в душевых, ванных комнатах, оздоровительных центрах, джакузи, бассейнах, кухнях, балконах и террасах
- Высокая производительность, 5,30 м² с ведра 5 кг и 10,50 м² с 10 кг ведра



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ:

- Чрезвычайно легкое и быстрое нанесение, требует такой силы как нанесение краски
- После высыхания продукт меняет цвет от светло-зеленого до оливково-зеленого, чтобы упростить приклеивание плитки
- Не содержит растворителей
- Низкий уровень ЛОС
- Форма ведра позволяет вкладывать валик во внутрь

Легкое пешеходное движение спустя: два часа*

Расход: 0,95 кг / м² (при толщине 0,5-0,8 мм сухого слоя)

СЕРТИФИКАТЫ:

- Классифицированный на «очень тяжелые нагрузки» в соответствии с ASTM C627 Испытание Робинсона
- Соответствует EN 14891: 2017 DMOP, ANSI A118.12
- Очень низкие выбросы ЛОС
- Содержит антимикробную технологию для защиты обрабатываемой поверхности.

* при + 23 ° C и относительной влажности 50%



СПЕЦИФИКАЦИЯ: Жидкая, быстротвердеющая эластомерная водонепроницаемая мембрана, готовая к использованию, предназначенная для влажных помещений, таких как душевые, ванные комнаты, кухни и санитарные зоны в общественных и частных зданиях, обладающая отличной способностью перекрывать трещины, которая непосредственно герметизирует усадочные трещины и неконструкционные трещины шириной до 3 мм и непосредственно соединяется с металлическими и ПВХ сантехническими элементами ACQUASHIELD-READY производства Benfer.



ТЕХНИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ



ГАРАНТИЯ
СТРАХОВАНИЯ



ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ



ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

Технические характеристики:

ACQUASHIELD-READY представляет собой готовую к применению жидкую полимерную дисперсию, которая высыхает, образуя бесшовную эластомерную водонепроницаемую мембрану. Водонепроницаемая мембрана обеспечивает воздухопроницаемый, но в то же время водостойкий эластомерный барьер со свойствами перекрывания трещин. ACQUASHIELD-READY одобрен как водостойкий компонент систем гидроизоляции и укладки плитки внутри и снаружи зданий.

Области применения:

ACQUASHIELD-READY используется для гидроизоляции влажных помещений, таких как душевые, ваннные комнаты, кухни, бассейны, балконы, террасы и санитарные зоны в общественных, промышленных и частных зданиях. ACQUASHIELD-READY особенно рекомендуется при работе в условиях напряженных временных режимов, так как устраняет сложности, вызванные использованием армирующих тканей или уплотняющих лент и манжет, благодаря своей способности заполнять трещины до 3 мм.

ACQUASHIELD-READY не подходит в качестве финишного покрытия, он должен быть покрыт плиткой, мозаикой или натуральным камнем.

ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ:

Бетон, стяжка, штукатурка, гипсокартон, деревянная плита *, цементно-волокнистая плита *.

Не наносить на масонит панели, дерево, фанеру. Не используйте на трещины шириной более 3 мм, в таких случаях используйте ленту BSWTAPE-AD или BSWTAPE в сочетании с ACQUASHIELD-READY.

Не используйте в качестве пароизоляции. Не подвергать воздействию отрицательного гидростатического давления. Не подвергать незащищенную мембрану воздействию солнца или погодных факторов более чем 15 дней. Всегда покрывайте плиткой, натуральным камнем, стяжкой, цементным раствором.

* после применения грунтовки BENFERPRIM



СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Все поверхности, предназначены под покрытие ACQUASHIELD-READY должны быть чистыми, прочными, сухими и свободными от жира, масел, других мембран, цементного молочка и любых незакрепленных частиц, чтобы обеспечить хорошую адгезию.

Поверхности должны быть гладкими и немного шероховатыми а неровности должны быть выровнены, где это возможно.

Бетонные и цементные основания должны иметь полностью законченный процесс усадки. Там, где необходимо удалить пыль и антиадгезионные вещества а для улучшения основания можно использовать грунтовки BENFERPRIM или STARPRIM. Рекомендуется наносить ACQUASHIELD-READY после высыхания грунтовок.

Перед применением на основных поверхностях рекомендуется, чтобы все конструкционные швы, стыки стен / пола, входы и выходы труб были загерметизированы с помощью ACQUASHIELD-READY нанесенного непосредственно кистью, допускаемый размер трещин 3 мм или ниже.

Обрабатывать трещины и наносить продукт по сторонам трещины шириной до 20 см. В случае, если размер трещины превышает 3 мм, необходимо заполнить ее подходящим раствором BENFER и / или герметизировать с помощью уплотнительных лент BSWTAPE-AD или BEWTAPE в сочетании с ACQUASHIELD-READY.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА:

Температура воздуха и основания должна быть в пределах 10 ° C и 35 ° C во время нанесения продукта.

Избегайте нанесения при сильном солнечном свете и обеспечьте защиту от дождя, пока продукт не затвердеет.

Нанести ACQUASHIELD-READY кистью, валиком или зубчатым шпателем в два слоя, используя 0,95 кг на квадратный метр, что позволяет достичь толщину сухой пленки в пределах 0,5 и 0,8 мм.

Начать нанесение гидроизоляции от герметизации всех стыков пол- стена и стена-стена, вокруг труб и сточных трапов используя кисть таким образом, чтобы продукт мог глубоко проникать, покрывать площадь до 10 см по бокам стыков. Продолжить нанесение ACQUASHIELD-READY на всю оставшуюся поверхность валиком. Как только первый слой высохнет, меняя цвет в оливково-зеленый, нанести второй слой, используя 2 мм зубчатый мастерок, затем выровнять зубчатый слой гладкой стороной мастерка, чтобы получить однородную поверхность.

После высыхания можно наносить керамическую плитку или натуральный камень, используя модифицированный полимерами клеевые смеси как BENFERFLEX (все виды) и PRIMOFLEX. Междуплиточные швы можно заполнять эпоксидными растворами DEKOGROUT-3K или DEKOGROUT-2K, или цементными растворами таким как DEKOGROUT+ или DEKOGROUT.

СОВЕТЫ:

- Защищайте участки, не предназначенные под обработку ACQUASHIELD-READY от контакта с продуктом
- Защищайте ACQUASHIELD-READY от контакта с водой до полного отверждения продукта.

ОЧИСТКА: в свежем виде ACQUASHIELD READY удаляется с инструментов водой, после высыхания его можно удалить только механическим способом.

РАСХОД: 0,95 кг / м², что соответствует толщине сухой пленки 0,5-0,8 мм.

УПАКОВКА: ACQUASHIELD READY выпускается в ведрах по 5кг, 10кг, 20 кг.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца в оригинальной закрытой упаковке в сухом прохладном месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основа:	Жидкая полимерная дисперсия
Цвет:	светло-зеленый
Хранение и срок годности:	24 месяца в оригинальной закрытой упаковке в сухом прохладном месте.
Опасность:	нет
Воспламеняемость:	нет
Объемная масса:	1360 кг / м ³
Пропорции смешивания:	готов к использованию
Консистенция:	мягкий крем
Перемешивание:	вручную несколько секунд
Температура нанесения:	от + 10 ° C до + 35 ° C
Минимальная/максимальная толщина сухой пленки:	0,5 - 0,8 мм.
Легкие пешеходные нагрузки на сухих основаниях:	2 часа
Приклеивание плитки:	2 часа после нанесения второго слоя
Адгезия:	≥ 0,8 Н / мм ²
Прочность на растяжение после погружения в воду:	≥ 0,8 Н / мм ²
Водопроницаемость:	без проникновения
Сопротивление растяжению:	1,8 Н / мм ²
Удлинение до разрыва:	250%
Стойкость к температуре:	от 20 ° C до + 130 ° C,
* при + 23 ° C и относительной влажности 50%	

ВНИМАНИЕ: информация, представленная в этой техкарте, основана на нашем лучшем опыте и носит ориентировочный характер. В любом случае она должна быть проверена конечным пользователем, который принимает на себя все обязательства, вытекающие из использования продукта.