



BENERFLEX N

Adesivo flessibile, tixotropico, ingelivo

- Ideale per la posa all'esterno
- Ideale per gres porcellanato
- Ideale per grandi formati
- Elevata flessibilità
- Spatolabile in spessori fino a 15 mm
- Ideale per massetti riscaldati
- **FLESSIBILE, deformabilità > 2,2 mm**
- Testato secondo la norma europea EN 12004, C2TE
- **CE**

Questo prodotto è migliorabile con **CEMLATEX 600**



CARATTERISTICHE TECNICHE:

BENERFLEX N è un adesivo in polvere tixotropico composto da cemento, inerti a granulometria scelta, resine sintetiche ed additivi speciali. La sua formulazione è stata concepita e sviluppata per posare in modo rapido e sicuro la totalità dei materiali ceramici anche su sottofondi non assorbenti o soggetti a lievi variazioni dimensionali.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Posa di gres porcellanato, monocotture inassorbenti e pietre naturali stabili all'umidità in:

- Pavimenti e rivestimenti interni ed esterni
- Locali soggetti a forti sollecitazioni
- Posa di pannelli isolanti in polistirolo ed in sughero.

VOCE DI CAPITOLATO: I pavimenti ed i rivestimenti in ceramica dovranno essere posati con un adesivo cementizio monocomponente, ad elevata flessibilità, spatolabile in spessori sino a 15 mm, conforme alla norma EN 12004 classe C2TE tipo BENERFLEX N di Benfer.



ASSISTENZA
TECNICA



GARANZIA
ASSICURATIVA



MEETING
TECNICI



PER USO
PROFESSIONALE

SUPPORTI AMMESSI:

- Calcestruzzo
- Massetti a base di cemento, standard o riscaldati con sistema ad acqua
- Intonaci a base di cemento
- Impermeabilizzanti flessibili a base di cemento e polimeri (ACQUASHIELD-2KF)
- Blocchi di cemento

Interno:

- Massetto fluido a base di cemento (previa applicazione di un apposito Primer se richiesto), standard o riscaldato con sistema ad acqua
- Massetto fluido a base di anidrite (previa applicazione di un apposito Primer), standard o riscaldato con sistema ad acqua
- Vecchie piastrelle (previa applicazione di un apposito primer)
- Cartongesso standard o impermeabilizzato
- Membrane impermeabilizzanti elastomeriche (ACQUASHIELD-GEL)
- Pannelli a base di gesso (previa applicazione di un apposito Primer)

FORMATI MASSIMI AMMESSI

- Pavimenti interni: lunghezza del lato maggiore fino a 90 cm
- Pavimenti esterni: lunghezza del lato maggiore fino a 60 cm
- Rivestimenti interni: lunghezza del lato maggiore fino a 90 cm
- Rivestimenti esterni: lunghezza del lato maggiore fino a 60 cm

Verificare i limiti di formato in base al tipo di rivestimento ed al supporto nella tabella guida alla scelta.



MODALITÀ D'USO:

PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI:

I sottofondi devono essere solidi, in grado di reggere il carico del rivestimento, esenti da oli, grassi e polveri. Eventuali pitture devono essere in ottime condizioni, lavate e sgrassate, in caso contrario è indispensabile che vengano eliminate con cura dall'intonaco.

Non utilizzare su sottofondi in gesso e anidrite o su sottofondi particolarmente assorbenti senza averli preventivamente trattati con BENFERPRIM.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO:

Impastare BENFERFLEX N col 28% di acqua (la polvere in acqua e non il contrario), fino ad ottenere una colla omogenea, lucida e plastica. Lasciare riposare 5 minuti quindi rimescolare brevemente. La colla è pronta e va usata entro 2 ore.

POSA DELLE PIASTRELLE:

INTERNO: posare le piastrelle esercitando una buona pressione in modo che il contatto con l'adesivo risulti almeno pari al 95-100%.

ESTERNO: il contatto deve essere pari al 100% in modo che siano scongiurate infiltrazioni di acqua piovana che in caso di gelo potrebbero causare il distacco delle piastrelle; si consiglia pertanto di spalmare sul rovescio delle stesse uno strato di BENFERFLEX N.

Consigliamo di adottare tale accorgimento anche in interno per:

- Formati a pavimento maggiori di 500 cm² con piastrelle ad assorbimento minore o uguale a 0.5% (es. gres porcellanato).
- Formati a pavimento maggiori di 1100 cm² con gli altri tipi di piastrelle.
- Formati a parete maggiori di 120 cm² con piastrelle ad assorbimento minore o uguale a 0,5% (es. gres porcellanato).
- Formati a parete maggiori di 500 cm² con gli altri tipi di piastrelle.
- Applicazioni speciali quali frigoriferi industriali, vasche, piscine, ecc.

È indispensabile lasciare sempre una fuga di almeno 3 mm fra piastrella e piastrella e rispettare anche nel rivestimento i giunti di dilatazione della struttura da sigillare elasticamente così come le giunzioni fra parete e parete e fra parete e pavimento. In ogni caso devono risultare effettuati giunti di dilatazione o perimetrali ogni 20 m² circa.

MESSA IN SERVIZIO:

A 23°C e 50% di umidità relativa, il tempo aperto è di circa 30 minuti. In condizioni sfavorevoli tali intervalli di tempo si possono ridurre anche notevolmente, si consiglia quindi di stendere l'adesivo poco per volta e di verificare spesso che non abbia formato la pellicola superficiale prima di posare le piastrelle. Per migliorare la lavorabilità specie in estate, è utile eliminare le correnti d'aria. Nelle prime 48 ore successive la posa la colla teme il gelo. I pavimenti eseguiti con BENFERFLEX N sono pedonabili con cautela dopo circa 24 ore per la stuccatura (48 ore per temperature inferiori a 15°C). Messa in servizio dopo 7 giorni.

PULIZIA: La pulizia dei rivestimenti va effettuata con straccio o spugna umida quando il collante ha già cominciato la presa e può essere fatta con maggiore impiego di acqua solo dopo 48 ore dalla posa.

CONFEZIONI: BENFERFLEX N viene confezionato in sacchi di carta politenata da 25 kg, viene fornito in pallet da 1.500 kg.

CONSERVAZIONE: In imballo originale chiuso in luogo fresco ed asciutto.

DURATA: 12 mesi dalla data riportata sull'imballo.

CONSUMO: Il consumo varia in base alla planarità del supporto, alla spatola usata e al sistema di posa (icollaggio semplice o doppia spalmatura).

Supporto	Superficie Piast.	Sistema Di Posa	Dentatura Spatola mm.	Consumo kg/m ²
Pav.int.	S<1100	incollaggio semplice*	8/10	4/5
	1100<S<3600	doppia spalmatura	10/15	6/7
Pav.est.	400<S<1100	doppia spalmatura	8/10	5
	1100<S<2500	doppia spalmatura	10/15	6/7
Parete int.	S<400	incollaggio semplice	6	3,5
	400<S<2000	doppia spalmatura	8/10	5/6
Parete est.	S<400	doppia spalmatura	6	4,5
	400<S<2000	doppia spalmatura	8/10	5/6

* Per locali classificati U4P4S e piscine doppia spalmatura.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Classificazione secondo EN 12004:	C2 TE
Consistenza:	Cemento, inerti, additivi
Colore:	Bianco e grigio
Massa volumica apparente:	1,25 kg/dm ³
Granulometria massima:	0,5 mm
Conservazione e Durata:	12 mesi in imballo originale chiuso in luogo fresco ed asciutto
Pericolo di nocività:	No. Possibile irritazione di pelle e occhi per contatto dovuta al cemento contenuto
Infiammabilità:	No
Rapporto di impasto:	28%, 7 litri di acqua/sacco da 25 kg
Consistenza dell'impasto:	Cremosa
Massa volumica dell'impasto:	1,65 kg/dm ³
Temperatura di applicazione:	Da +5°C a + 35°C
Tempo di vita dell'impasto (Pot Life):	Circa 3 ore*
Tempo aperto:	Circa 30 minuti
Scivolamento verticale secondo EN 1308:	< 0,5 mm
Spessore massimo:	15 mm
Pedonabilità:	12 ore*
Esecuzione delle fughe:	12 ore
Messa in servizio:	7 giorni
Indurimento finale:	28 giorni
Prestazioni finali:	
Adesione iniziale (dopo 28 giorni):	> 1,0 N/mm ²
Adesione dopo azione del calore:	> 1,0 N/mm ²
Adesione dopo immersione in acqua:	> 1,0 N/mm ²
Adesione dopo cicli gelo-disgelo:	> 1,0 N/mm ²
Deformabilità media secondo EN 12004:	2,2 mm
Resistenza alla temperatura:	Da -30°C a +90°C

* dati rilevati a +23°C, 50% umidità relativa

N.B. I dati e le informazioni contenuti in questa scheda, dettati dalla nostra migliore esperienza, sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore del prodotto che si assume comunque tutte le responsabilità derivanti dal suo uso.