



BENERFINISH BIANCHISSIMO, BIANCO, GRIGIO

Rasante, a finitura civile fine, di colore bianco o grigio, per esterni ed interni

- Bianchissimo, Bianco, Grigio
- Traspirante
- Colore bianchissimo, bianco o grigio
- Buona lavorabilità e facilità di ripresa
- Buona frattazzabilità e gradevole finitura
- Buona adesione anche su intonaci stagionati
- Classificazione EN 998-1: malta di tipo GP, categoria CS II
- **CE**



CAMPI DI APPLICAZIONE:

Per rifinire e livellare irregolarità su intonaci tradizionali o premiscelati, vecchi e nuovi, sia esterni che interni, su edifici ad uso abitativo, terziario, commerciale ed industriale.



ASSISTENZA
TECNICA



GARANZIA
ASSICURATIVA



MEETING
TECNICI



PER USO
PROFESSIONALE

VOCE DI CAPITOLATO:

Finitura e livellamento di irregolarità su intonaci tradizionali o premiscelati, vecchi e nuovi sia esterni che interni, con rasante e finitura civile fine per interni ed esterni conforme alla norma UNI-EN 998-1: malta di tipo GP, categoria CS II tipo BENERFINISH di Benfer, da applicare manualmente in due o più passate nella stessa giornata, con consumo di 1,3 kg/m² per mm di spessore.

SUPPORTI AMMESSI:

- Intonaci tradizionali o premiscelati a base cemento e calce, nuovi o stagionati
- Intonaci cementizi resistenti e stagionati
- Supporti in gesso (intonaci, pannelli o cartongesso), purchè si utilizzi un primer specifico (BENFERPRIM o STARPRIM), applicare due mani di primer ed entro un tempo massimo di 2/3 ore applicare BENFERFINISH.

Non applicare su:

- Rivestimenti plastici, pitture o supporti verniciati o inassorbenti
- Supporti con irregolarità superiori a 5 mm
- Intonaci instabili o supporti inconsistenti e friabili

MODALITÀ D'USO:

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:

Il supporto deve essere pulito, omogeneo, resistente, uniformemente assorbente e privo di parti instabili o polverose. Nel caso di intonaci stagionati, inumidirli prima di procedere con la rasatura. Nel caso di intonaci nuovi, è consigliabile attendere un giorno per ogni mm di spessore di intonaco prima di applicare la rasatura.

Trattare supporti molto assorbenti con BENFERPRIM 2-3 ore prima dell'applicazione.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:

- Inumidire il supporto prima dell'applicazione.

Rapporto d'impasto:

BENFERFINISH Bianco e Grigio:

7,25-7,75 litri di acqua pulita per sacco da 25 kg di prodotto

BENFERFINISH Bianchissimo: 8,15-8,65 litri di acqua pulita per sacco da 24 kg di prodotto

- Impastare con agitatore a frusta a basso numero di giri o con macchina intonacatrice in continuo. L'impasto dovrà risultare completamente omogeneo e privo di grumi
- Far riposare 5 minuti, agitare nuovamente ed applicare con spatola metallica su supporto umido.
- L'applicazione viene fatta in due mani con attesa di circa 60 minuti tra la 1° e la 2°, (fortemente dipendente dal tipo di supporto e dalla sua stagionatura). Rifinire con frattazzo di spugna inumidendo con acqua se necessario fino ad ottenere una superficie uniforme priva di giunti e sormonti.

MESSA IN SERVIZIO:

Il tempo di attesa per applicazione prodotti decorativi è di 21 giorni, mentre l'indurimento finale è di 28 giorni.

AVVERTENZE:

- Temperatura di impiego da +5°C a +35°C
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo, o con rischio di gelo nelle 24 ore successive
- Evitare l'applicazione con forte vento o in pieno sole o su superfici surriscaldate
- Inumidire sempre il supporto prima dell'applicazione
- Nel caso di utilizzo di BENFERPRIM o STARPRIM ricoprilo sul fresco, entro un tempo massimo di 2-3 ore
- Prodotto pronto all'uso: aggiungere solo l'acqua nella quantità indicata
- Non aggiungere al prodotto né leganti né inerti

- Attendere la completa maturazione prima di applicare prodotti decorativi
- In caso di supporti non omogenei o in presenza di punti di discontinuità (ad esempio travi, pilastri, pannelli isolanti a contatto con tamponamenti in laterizio) è consigliabile inserire una rete in fibra di vetro tra 1° e 2° mano.

PULIZIA: La pulizia dei rivestimenti va effettuata con straccio o spugna umida quando il collante ha già cominciato la presa e può essere fatta con maggiore impiego di acqua solo dopo 48 ore dalla posa.

CONSUMO: circa 1,3 Kg/m² per mm di spessore.

CONFEZIONI: BENFERFINISH viene confezionato in sacchi di carta politenata da 25 kg (24 kg nella versione bianchissimo), viene fornito in pallet da 1.500 kg.

CONSERVAZIONE: In imballo originale chiuso in luogo fresco ed asciutto.

DURATA: 12 mesi dalla data riportata sull'imballo.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO	
Classificazione secondo EN 998-1:	Malta di tipo GP, categoria CS II
Consistenza:	Premiscelato in polvere
Colore:	Bianchissimo, bianco e grigio
Conservazione e Durata:	12 mesi in imballo originale chiuso in luogo fresco ed asciutto
Pericolosità:	Possibile irritazione di pelle e occhi per contatto
Infiammabilità:	No
Massa volumica apparente:	Bianchissimo: 1080 kg/m ³ ; Bianco e Grigio: 1200 kg/m ³ ;
Rapporto di impasto:	
BENFERFINISH Bianco e Grigio:	7,25-7,75 litri di acqua per sacco da 25 kg
BENFERFINISH Bianchissimo:	8,15-8,65 litri di acqua per sacco da 24 kg di prodotto
Tempo di miscelazione:	3 minuti, lasciare riposare l'impasto per circa 5 minuti
Consistenza dell'impasto:	Malta tissotropica
Massa volumica impasto:	1800 kg/m ³
Temperatura di applicazione:	Da +5°C a +35°C
Tempo di vita dell'impasto (Pot Life):	4 ore
Spessore minimo/massimo:	Da 1 a 5 mm per bianco e grigio, da 1 a 3 mm per bianchissimo
Granulometria massima:	0,5 mm per Bianco e Grigio, 0,2 mm per Bianchissimo
Tempo di attesa per applicazione prodotti decorativi:	21 giorni
Indurimento finale:	28 giorni
Prestazioni finali:	
Resistenza alla compressione a 28 giorni:	4,5 N/mm ²
Resistenza alla flessione a 28 giorni:	1,5 N/mm ²
Adesione al supporto:	> 0,5 N/mm ²
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore:	$\mu < 15$
Reazione al fuoco (EN 13501-1:2002):	Classe A1
Conduktività termica (val. tab. EN 1745:2002):	$\lambda = 0,5 \text{ W/mK}$
Assorbimento d'acqua:	Classe W0
Resistenza alla temperatura:	da -30° C a + 90° C
	*dati rilevati a +23°C, 50% umidità relativa

N.B. I dati e le informazioni contenuti in questa scheda, dettati dalla nostra migliore esperienza, sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore del prodotto che si assume comunque tutte le responsabilità derivanti dal suo uso.