



BIOPLAST-SP

Malta per rinzafo a base minerale per la ristrutturazione

- Malta premiscelata a base minerale
- Conforme ai requisiti della scheda tecnica WTA 2-9-04D
- Maturazione idraulica
- Aderenza molto buona ai sottofondi a base minerale
- Offre un ottimo grip agli intonaci applicati successivamente
- **CE**



CARATTERISTICHE TECNICHE: BIOPLAST-GP è una malta per rinzafo per muri a contatto con il suolo a base di calce e cemento, indicato per la ristrutturazione di muratura umida con sali in applicazioni all'interno ed all'esterno in combinazione con BIOPLAST-LIGHT o BIOPLAST-EXLIGHT. Previene l'intrusione di sali solubili in acqua nella muratura e nell'intonaco traspirante ancora fresco.

CAMPI DI APPLICAZIONE: Come preparazione dei sottofondi prima dell'applicazione degli intonaci come BIOPLAST-GP, BIOPLAST-LIGHT e BIOPLAST-EXLIGHT bianco e grigio, su sottofondi a base minerale in grado di sopportare peso.

MODALITÀ D'USO:

PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI:

Le superfici devono essere solide ed in grado di resistere al peso, libere da sostanze che inibiscono l'adesione come olio di disarmo, polvere o altri rivestimenti.

Rimuovere completamente il vecchio intonaco, la pittura e le parti poco consistenti fino a scoprire completamente il sottofondo a base minerale.

Pulire il sottofondo ed eventualmente riparare la muratura danneggiata.

Raschiare e scalpellare le fughe dei mattoni per una profondità di 2 cm e pulire meccanicamente.

I sottofondi che presentano incrostazioni saline vanno preventivamente trattati con BS-CONVERT.

VOCE DI CAPITOLATO:

Fornitura e posa su sottofondi a base minerale in grado di sopportare peso di rinzafo utilizzando una malta apposita a base minerale per la ristrutturazione, conforme ai requisiti della scheda tecnica WTA 2-9-04D, tipo BIOPLAST-SP di Benfer.



ASSISTENZA
TECNICA



GARANZIA
ASSICURATIVA



MEETING
TECNICI



PER USO
PROFESSIONALE

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Mescolare BIOPLAST-SP con circa 5,5 – 6,0 litri di acqua pulita in un mescolatore rotante adatto (circa 500-700 giri).

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:

Eseguire successivamente l'applicazione utilizzando le tradizionali tecniche di intonacatura, formando una rete che copra non più del 50% della superficie del sottofondo per la successiva applicazione dell'intonaco da ristrutturazione. Quando si deve posare sopra malte impermeabilizzanti minerali o il sottofondo è di pietra non assorbente, BIOPLAST-SP deve essere applicato in uno strato continuo coprendo il 100% della superficie. Lo strato deve essere applicato in uno spessore massimo di 5 mm. Se necessario inumidire leggermente il sottofondo per evitare un alto assorbimento e per garantire una buona adesione.

AVVERTENZE:

- Proteggere le aree che non devono essere trattate dal contatto con BIOPLAST-SP.
- Le temperature elevate accelerano il processo di presa, quelle basse lo rallentano.
- Non cercare di rendere lavorabile il prodotto aggiungendo acqua o malta fresca quando questo ha cominciato ad indurire perché c'è il rischio di uno sviluppo di resistenze inadeguato. Per favore consultate la scheda di sicurezza europea in corso di validità.

PULIZIA: La pulizia degli attrezzi va effettuata con straccio o spugna umida quando il prodotto è ancora fresco.

CONSUMO: 1,5 kg/m²/mm di spessore come rinzaffo con copertura del 50%.

CONFEZIONI: BIOPLAST-SP viene confezionato in sacchi di carta politenata da 25 kg e viene fornito in pallet da 1050 Kg.

CONSERVAZIONE: Negli imballaggi originali chiusi.

DURATA: 12 mesi. Usare subito le confezioni aperte.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base:	Miscela asciutta
Colore:	Grigio
Rapporto di impasto:	Circa 5,5 - 6 litri per sacco da 25 kg
Tempo di vita dell'impasto:	Circa 2 ore a +23°C e 50% RH
Consumo:	Circa 3 kg/m ² per mm di spessore come rinzaffo con copertura del 100%
	Circa 1.5 kg /m ² per mm di spessore come rinzaffo con copertura del 50%
Confezione:	Sacco da 25 kg
Temperatura del sottofondo/ di applicazione:	Da +5°C a +30°C
Conservazione:	12 mesi negli imballaggi originali chiusi. Usare subito le confezioni aperte.

N.B. I dati e le informazioni contenuti in questa scheda, dettati dalla nostra migliore esperienza, sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore del prodotto che si assume comunque tutte le responsabilità derivanti dal suo uso.