




BENFERCEM

Szybkowiążąca zaprawa cementowa

- Mocowanie ram, uchwytów, słupów, rur, gniazd i kabli elektrycznych w zastosowaniach wewnętrznych i na zewnątrz
- Szybkie naprawy zniszczonych ścian
- Wypełnianie szczelin lub pęknięć w tynkach
- Może być używany jako przyspieszacz dla zwykłych zapraw w sytuacjach, gdy istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

BENFERCEM to szybkowiążąca zaprawa cementowa do wewnątrz i na zewnątrz, odporna na mróz.

Składa się z mieszanki szarych cementów, kruszyw kwarcowych i specjalnych dodatków, które są w stanie wytworzyć podwyższoną odporność mechaniczną w bardzo krótkich odstępach czasu przy minimalnym skurczu.



KONSULTACJE
TECHNICZNE



RC
GWARANCJA
UBEZPIECZENIA



SZKOLENIA
TECHNICZNE



DO
PROFESJONALNEGO
UŻYTKU

SPECYFIKACJA:

Szybkowiążąca zaprawa (odporność na ściskanie po 3 godzinach, co najmniej 15 N / mm²) do zastosowań wewnętrznych i na zewnątrz, mrozoodporna BENFERCEM firmy Benfer.

SPOSÓB UŻYCIA: PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Oczyścić powierzchnię przed kotwiczeniem ze wszystkich możliwych źle zamocowanych elementów i usunąć wszystkie substancje antyadhezyjne tak dokładnie, jak to możliwe; zwilżyć lekko i równomiernie zakurzone części.

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI:

Dokładnie wymieszać BENFERCEM z 23-25% świeżej i czystej wody w przeliczeniu na masę proszku, uważając, aby dodać proszek do wody, a nie odwrotnie, aż do uzyskania wolnej od grudek pasty. Zaleca się zmieszanie takiej ilości produktu, która z pewnością, że zostanie zużyta w ciągu następnych 2-3 minut, ponieważ po rozpoczęciu wiązania produkt nie będzie już użyteczny.

SPOSÓB NAKŁADANIA PRODUKTU:

Nałożyć produkt za pomocą pacy murarskiej lub gładkiej metalowej szpatyły; po związaniu wygładzić powierzchnię wilgotną gąbką gumową, tak jak w przypadku zwykłego tynku cementowego. Przy bardzo wysokich temperaturach konieczne jest zwilżenie produktu w ciągu pierwszych kilku minut po związaniu.

CZYSZCZENIE: Czyszczenie narzędzi i rąk należy wykonać jak najszybciej dużą ilością wody.

OPAKOWANIE: BENFERCEM jest dostępny w 25 kg workach z wkładką polipropylenową - 1500 kg na paletach oraz 5 kg workach plastikowych - 600 kg na palecie.

PRZECHOWYWANIE: W oryginalnym nieotwartym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu.

OKRES PRZECHOWYWANIA: 12 miesięcy od daty wydrukowanej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Konsystencja:	proszek
Kolor:	szary
Przechowywanie:	W oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym miejscu
Czas przechowywania:	12 miesięcy od daty podanej na opakowaniu
Szkodliwość:	Nie. Możliwe podrażnienie oczu i skóry po kontakcie z produktem
Palność:	Nie
Stosunek mieszanki: 1	9-21 części wody ze 100 częściami proszku wagowo
Temperatura aplikacji:	Od + 2 ° C do + 35 ° C
Czas życia:	2 minuty *
Czas otwarty w 23 ° C i 50% wilgotności:	20 minut *
Końcowe parametry:	
Wytrzymałość na ściskanie po 15 minutach:	6 N / mm ²
Wytrzymałość na ściskanie po 1 godzinie:	9 N / mm ²
Wytrzymałość na ściskanie po 3 godzinach:	15 N / mm ²
Wytrzymałość na ściskanie po 3 dniach:	25 N / mm ²
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:	40,5 N / mm ²
Odporność na temperaturę od:	- 30 ° C do + 90 ° C
Elastyczność:	niska
	* w 23 ° C i 50% wilgotności względnej

UWAGA: Informacje podane w karcie produktu opierają się na naszym najlepszym doświadczeniu i są jedynie informacyjne. W każdym wypadku muszą być weryfikowane przez końcowego użytkownika, który przejmuje wszelkie zobowiązania wynikające z użytkowania produktu.