



Zaprawy do fugowania

Rozporządzenie EN 13888

Niniejsze rozporządzenie ustanawia kryteria badań i metody klasyfikacji zapraw do fugowania płytek ceramicznych i podobnych materiałów.

Dzieli fugi na 2 kategorie wyróżniające się literami alfabetu:

CG = cementowe. Fugi na bazie cementu do wymieszania z wodą lub odpowiednią cieczą w momencie użycia na placu budowy.

RG = reaktywne. Fugi złożone z dwóch lub więcej związków, które należy wymieszać w momencie użycia na placu budowy.

W przypadku produktów kategorii CG istnieją dwie odrębne klasyfikacje oparte na wynikach testów: normalna zaprawa, która osiąga minimalne wymagane poziomy we wszystkich testach.

Klasa 1 = normalna zaprawa, która osiąga minimalne wymagane poziomy we wszystkich testach.

Klasa 2 = fuga ze zredukowaną absorpcją wody i wysoką odpornością na ścieranie.

W chwili obecnej nie ma oznakowania CE dla tego rodzaju materiałów.

Kategoria produktu



Klasa odporności

Odniesienie do normy



Kategoria produktu

Odniesienie do normy