



FUGENMASSEN

Richtlinie EN 13888

Diese Richtlinie bestimmt die Kriterien und Prüfmethode für die Klassifizierung von Fugenmassen für Böden und Wandbeläge aus Keramik und ähnlichen Materialien.

Sie teilt die Fugemassen in 2 Kategorien auf, welche durch folgende Buchstaben unterschieden werden:

CG = Fugemörtel. Pulverfugemörtel auf Zementbasis, der mit Wasser oder einer geeigneten Flüssigkeit bei Gebrauch auf der Baustelle angemischt werden muss.

RG = Reaktiv. Zusammengesetzte Fugenmasse aus zwei oder mehreren Bestandteilen, welche bei Gebrauch auf der Baustelle zusammen angemischt werden müssen.

Für die Produkte der Kategorie CG ist eine zusätzliche Aufteilung in weitere 2 Klassen vorgesehen, welche von den Testergebnissen abhängig sind:

Klasse 1 = Normale Fugenmasse, welcher die von allen vorgesehenen Prüfungen geforderten Mindestwerte einhält.

Klasse 2 = Fugenmasse mit verringerter Wassersaugung und höherer Abriebfestigkeit.

Im Moment ist die EWG-Kennzeichnung für diese Typologie von Material nicht vorgesehen.

Zugehörigkeitskategorie



Zugehörigkeitskategorie

