KLEJE DO PŁYTEK ŚCIENNYCH PORADNIK WYBORU

OSTRZEŻENIE: PONIŻSZE INFORMACJE SĄ WYNIKIEM NASZCH DOŚWIADCZEŃ.
W KAŻDYM PRZYPADKU NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W KRAJU, W KTÓRYM PRODUKTY SĄ UŻYWANE.

MAKS. DŁUGOŚĆ DŁUŻSZEGO BOKU PŁYTKI W (cm)		WYSOKOWYDAJNE KLEJE DO PŁYTEK CERAMICZNYCH I NIEWRAŻLIWEGO KAMIENIA NATURALNEGO										WYSOKOWYDAJNE KLEJE EPOKSY DOWO-POLIURETANOWE	KLEJE DYSPERSYJNE GOTOWE DO UŻYCIA
		BENFERFLEX+S1	BENFERFLEX C2	Benfer ECOFlex	BENFERFLEX RAPIDO	Benfer ECOFlex SP	BENFERGRIP+	BENFERGRIP C2TE	BENFERGRIP C2TE + CEMLATEX 600	BENFERFIX C2TE	BENFERFIX EXTRA	BENFERJOLLY	POWERPLAST-D2
Norma EN 12004		C2TE S1 C2E(G) S1	C2TE S1	C2TE S1	C2FTE S1	C2TE S1	C2TE	C2TE	C2TE S2	C2TE	C1TE	R2T	D2T
ODPOWIEDNIE PODŁOŻA													
NA ZEWNĄTRZ	Wysezonowany beton[4]	90[1]	90[1]	90[1]	90[1]	90[1]			120[1]			120[1]	
	Jastrychy cementowe[4]	90[1]	90[1]	90[1]	90[1]	90[1]	30[1]	30[1]	120[1]	30[1]		120[1]	
	Elastyczne hydroizolacje[4]	90[1]	90[1]	90[1]	90[1]	90[1]			120[1]			120[1]	
WEWNĄTRZ	Wysezonowany beton	360	360	360	360	360	60	60	360	60		360	45
	Jastrychy cementowe	360	360	360	360	360	60	60	360	60	30	360	45
	Tynki cementowe	360	360	360	360	360	60	60	360	60	30	360	45
	Płyty gipsowo kartonowe	360	360	360	360	360	60	60	360	60	30	360	45
	Płyty gipsowe	360	360	360		360	60	60	360	60		360	45
	Stare płytki[3]	360	360	360	360	360	30	30	360	30		360	45[2]
	Podłoża drewniane	60	60	60	60	60			90			90	45
	Elastyczne hydroizolacje	120	120	120	120	120			360			360	45[2]
	Stal/PCV											60	
BASENY	Wysezonowany beton	90	90	90	90	90	30	30	120	30		120	
	Jastrychy cementowe	90	90	90	90	90	30	30	120	30		120	
	Elastyczne hydroizolacje	90	90	90	90	90			120			120	
	Stal/PCV											60	

UWAGI:

- Użycie niedozwolone
- Pokrycie specjalnym gruntem
- Zalecane jest szlifowanie podłoża
- Szybkowiążące
- Dyspersyjne

[1] W przypadku płytek o boku dłuższym > 30 cm konieczne nanoszenie kleju na podłoże i płytkę, projektant musi wziąć pod uwagę konieczność zastosowania odpowiedniego mechanicznego mocowania zabezpieczającego (pkt 7.13.7 normy UNI 11493-1)

[2] płytki z nasiąkliwością > 3%

[3] płytki muszą być stabilne i dobrze przylegać do podłoża

[4] podłoże musi mieć wytrzymałość na rozciąganie (rozdarcie) i przyczepność do leżącej poniżej warstwy nośnej nie mniejszą niż 1 N/mm² (pkt 7.13.7 normy UNI 11493-1)

Rev.04/0823