




EPOXYJOINT

Sigillante-adesivo bicomponente antiacido



CARATTERISTICHE TECNICHE:

EPOXYJOINT è un sigillante-adesivo bicomponente antiacido. È uno speciale prodotto bicomponente a base di resine epossidiche, quarzi selezionati ed additivi speciali, adatto ad incollare e a stuccare pavimenti e rivestimenti ceramici di ogni tipo su di una grande varietà di supporti, in possesso di eccezionali doti di impermeabilità e di resistenza alle aggressioni chimiche e meccaniche. Studiato per indurire rapidamente e senza ritiri, facilmente pulibile con acqua, EPOXYJOINT è disponibile in vari colori che risaltano la bellezza del rivestimento e garantisce una resistenza all'invecchiamento e una pulizia della fuga non ottenibile con sigillanti tradizionali.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Esecuzione di fughe in pavimenti e rivestimenti ceramici di ogni tipo (esclusi quelli con superfici assorbenti) fino a 10 mm di larghezza in:

- Ambienti destinati all'uso alimentare (centrali del latte, macelli, cantine vinicole, salumifici, caseifici)
- Piscine e vasche contenenti liquidi chimicamente aggressivi
- Banchi di laboratorio, banchi cucina, ospedali
- Ovunque si voglia realizzare un rivestimento con caratteristiche di durata, pulibilità e bellezza superiori.

VOCE DI CAPITOLATO:

I pavimenti ed i rivestimenti in ceramica dovranno essere posati e/o stuccati con un adesivo/sigillante epossidico antibatterico e flessibile, resistente alle muffe, idrorepellente, conforme alla norma EN 13888 classe RG ed alla norma EN 12004 classe R2T con deformazione superiore a 10 mm, tipo EPOXYJOINT di Benfer.



ASSISTENZA
TECNICA



GARANZIA
ASSICURATIVA



MEETING
TECNICI



PER USO
PROFESSIONALE

MODALITÀ D'USO:**PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI:**

I sottofondi devono essere fissi ed indeformabili, non liberi di compiere movimenti all'infuori delle oscillazioni e vibrazioni elastiche proprie delle strutture. Non sono quindi adatti sottofondi in pannelli leggeri e sottili prefabbricati. Le fughe devono essere ripulite con cura prima dell'applicazione da residui di cemento in tutto lo spessore della piastrella e non devono rimanere tracce di polvere, oli ed altre sostanze antiadesive. È indispensabile, inoltre, che le fughe e la malta usata per la posa siano asciutte. Un elemento molto importante per l'esecuzione di un buon lavoro con EPOXYJOINT è la temperatura ambientale che ha una grande influenza sui tempi di lavorabilità del prodotto e sulla pedonabilità dei pavimenti; a 20°C (valore di temperatura ideale per un facile uso) infatti il tempo aperto (nell'uso come adesivo) è di circa 30 minuti, quello di aggiustabilità di circa 60 minuti e quello di pedonabilità di 24 ore circa; a 15°C questi valori si allungano notevolmente tanto da rendere possibile la pedonabilità dopo 80 ore circa, mentre oltre i 30°C i tempi di lavorabilità risultano troppo esigui.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO:

EPOXYJOINT è venduto in secchi da 5 kg complessivi contenenti 2 paste predosate nel giusto rapporto (pasta A g. 4650 pasta B g. 350) da miscelare integralmente nella confezione originale con attrezzi puliti ed asciutti fino ad ottenere un insieme omogeneo. È tassativamente vietato aggiungere acqua od altro al prodotto che ne verrebbe irrimediabilmente danneggiato. Durante la miscelazione, la posa e la pulizia con spugna, usare sempre guanti di gomma perché la pasta B è irritante per la pelle.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:

Stendere EPOXYJOINT mediante spatola in gomma dura o spatola metallica flessibile esercitando una buona pressione perché penetri a fondo, quindi asportarne accuratamente l'eccedenza passando le superfici trattate con spugna dura da risciacquare spesso e da sostituire quando troppo impregnata. Per eseguire un buon lavoro è importante individuare il momento più adatto per passare la spugna perché, qualora trascorresse troppo tempo dall'inizio della presa, la pulizia risulterebbe molto difficoltosa; in questo caso consigliamo di aggiungere all'acqua di lavaggio il 10% di alcool. Una volta completato l'indurimento il sigillante è pulibile solo meccanicamente.

PULIZIA: Con acqua subito dopo la posa.

CONFEZIONI: Secchielli da 5 kg.

CONSERVAZIONE: All'asciutto nelle confezioni originali chiuse; le confezioni aperte devono essere sigillate ed usate appena possibile.

DURATA: 24 mesi.

TABELLA COLORI

	COLORE	CODICE	CONFEZIONE	IMBALLO
	Bianco	Bianco	Secchio da 5 kg	Pallet da 80 secchi
	Grigio chiaro	7035	Secchio da 5 kg	Pallet da 80 secchi
	Grigio	7030	Secchio da 5 kg	Pallet da 80 secchi
	Beige	1013	Secchio da 5 kg	Pallet da 80 secchi

CONSUMO: Il consumo è grandemente influenzato dal formato e dallo spessore della piastrella nonché dalla larghezza dei giunti che non deve mai superare i 10 mm e varia da 0,8 a 2,5 kg/m² circa.

EPOXYJOINT - Consumo -						
Consumo: kg per 10 m ² di superficie rivestita						
Formato piastrelle (cm)	Spessore (cm)	Larghezza fughe (mm)				
		2	3	4	5	8
2,5 x 2,5	0,4	9,20	13,8			
10 x 10	0,6	3,90	5,90	7,90	9,80	15,7
12,5 x 12,5	1,0	5,20	7,90	10,5	13,1	21,0
10 x 20	0,8	3,90	5,90	7,90	9,80	15,7
24 x 11,5	1,2	5,50	8,30	11,0	13,8	22,0
20 x 20	1,4	4,60	6,90	9,20	11,5	18,4
20 x 20	0,8	2,60	3,90	5,20	6,60	10,5
30 x 30	0,8	2,10	3,10	4,20	5,20	8,40
40 x 40	1,0	2,00	3,00	3,90	4,90	7,90
30 x 60	1,0	2,00	3,00	3,90	4,90	7,90
60 x 60	1,0	1,30	2,00	2,60	3,30	5,20

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Conforme alla normativa:

Consistenza:

Colori:

Densità:

Granulometria massima:

Pericolo di nocività:

Infiammabilità:

Rapporto di impasto:

Tempo di miscelazione:

Consistenza di impasto:

Massa volumica dell'impasto:

Tempo di vita dell'impasto (Pot Life):

Temperatura di applicazione:

Larghezza di applicazione:

Transitabilità leggera:

Messa in servizio:

Indurimento finale:

Resistenza all'umidità:

Resistenza all'invecchiamento:

Resistenza agli oli:

Resistenza agli agenti chimici:

Resistenza agli alcali:

Resistenza iniziale a taglio:

Resistenza a taglio dopo immersione in acqua:

Resistenza a taglio dopo choc termico:

Deformabilità secondo EN 12004:

Resistenza alla temperatura:

Conservazione e Durata:

EN 13888 RG e EN 12004 R2T

Parte A: Pastosa. **Parte B:** Liquido denso

Vedi "Gamma cromatica sigillanti"

Parte A: 1,65 kg/dm³ - **Parte B:** 0,95 kg/dm³

0,3 mm

Parte A: Nocivo per contatto con la pelle e irritante per contatto con occhi e pelle. Può causare sensibilizzazione.

Parte B: Caustico e nocivo per contatto con la pelle, ingestione e inalazione. Può causare sensibilizzazione.

No

Parte A: Parte B =94:6

2-3 minuti (miscelatore 300-500 giri/minuti)

Pastosa

1,40 kg/dm³

45 minuti a + 23°C

Da + 12°C a + 30°C

Da 1 mm a 10 mm

Dopo 24 ore

Dopo 24 ore

Dopo 14 giorni

Ottima

Ottima

Buona

Ottima

Ottima

> 2,0 N/mm²

> 2,0 N/mm²

> 2,0 N/mm²

> 5 mm

Da -20°C a +100°C

All'asciutto per 24 mesi nelle confezioni originali chiuse, le confezioni aperte devono essere sigillate ed usate appena possibile

N.B. I dati e le informazioni contenuti in questa scheda, dettati dalla nostra migliore esperienza, sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore del prodotto che si assume comunque tutte le responsabilità derivanti dal suo uso.