




DEKOGROUT+

Fuga wielofunkcyjna, idealna do dużych formatów. Doskonala do gresu, naturalnego lub syntetycznego kamienia

- + Estetyczna: gładka, zwarta powierzchnia
 - + Trwała: łatwe do czyszczenia i odporne na obciążenia chemiczne i mechaniczne
 - + Zdrowa: certyfikat EC1 o niskiej emisji lotnych substancji organicznych
 - + Wodoodporna, odporna na pleśń i bakterie
 - + Wszechstronna: do użytku wewnętrznego i zewnętrznego oraz do powierzchni poddawanych ciągłemu zanurzeniu w wodzie
 - + Szybka i łatwa w stosowaniu: długotrwała pasta (45'), ale praktyczna w 6 godzin
- Do szwów o szerokości do 10 mm, idealna do rektyfikowanych płytek.
Do podłóg i ścian z systemami grzewczymi. Kolory dopasowane do fug silikonowych DEKOSIL. Spełnia wymagania normy EN 13888, CG2WA



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE: DEKOGROUT+ jest specjalną hybrydową, szybko utwardzalną fugową zaprawą proszkową wykonaną z cementu, zaawansowanych technologicznie polimerów, kruszyw o dobranym uziarnieniu i specjalnych dodatków; Idealna do fugowania podłóg i ścian ceramicznych każdego rodzaju, na wielu różnych podłożach, posiadająca wyjątkowe właściwości wodoodporne i odporna na chemiczne i mechaniczne środki agresywne. Opracowana, aby szybko utwardzać się bez skurczu, nadaje się do fugowania nawet delikatnych wyrobów z kamienia naturalnego, które w kontakcie z niektórymi produktami mogą ulec odbarwieniu lub zmianom wymiarów. DEKOGROUT+ jest bardziej odporna na plamy, pleśń i bakterie i gwarantuje lepszy wygląd, odporność na starzenie i czyszczenie siatki fug. DEKOGROUT+ jest dostępna w 15 kolorach.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ: DEKOGROUT+ może być stosowana do fug w obszarach wewnętrznych i zewnętrznych, do mozaik szklanych, każdego rodzaju i formatu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego, nawet tych podlegających zmianom wymiarów i skłonnych do przebarwień. DEKOGROUT+ może być stosowana do fug o grubości do 10 mm w łazienkach, prysznicach, tarasach, pokojach, balkonach, a także fasadach, basenach, powierzchniach handlowych, na pływakających i ogrzewanych jastrychach, wszędzie tam, gdzie okładzina ma wyróżniać się pięknem, trwałością, higieną i łatwością czyszczenia.

SPECYFIKACJA: Pokrycia podłogowe i ściennie należy fugować cementową, antybakteryjną, elastyczną, odporną na pleśń, wodoodporną zaprawą, posiadającą certyfikat EC1 PLUS i przetestowaną zgodnie z normą EN 13888 klasa CG2WA, np. DEKOGROUT+ firmy Benfer.



KONSULTACJE
TECHNICZNE



GWARANCJA
UBEZPIECZENIA



SZKOLENIA
TECHNICZNE



DO
PROFESJONALNEGO
UŻYTKU

SPOSÓB UŻYCIA:

Warunki termiczne

Aby uzyskać dobrą urabialność z DEKOGROUT+, warunki środowiskowe są ważne, ponieważ mogą mieć duży wpływ na czasy użytkowania produktu i czas obciążenia ruchem pieszym na podłogach, z tego powodu podczas stosowania produktu temperatura musi wynosić od 5 ° C do 35 ° C. Należy chronić powierzchnię przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, przed wiatrem i przeciągami oraz przed wysoką wilgotnością.

Zalecamy przechowywanie DEKOGROUT+ w temperaturze pomiędzy 15 ° C i 25 ° C w ciągu ostatnich 24 godzin, przed użyciem. Temperatura wody użytej podczas mieszania musi również wynosić od 15 ° C do 25 ° C. Te środki ułatwiają pracę i poprawiają urabialność.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoża muszą być trwałe i nieodkształcalne, nie mogą się ruszać, z wyjątkiem ruchów i drgań typowych dla konstrukcji. Lekkie panele i cienkie płyty prefabrykowane nie są odpowiednim podłożem.

Przed aplikacją należy dokładnie wyczyścić siatkę szwów ze wszystkich resztek cementu na całej grubości płytek; ślady kurzu, proszku, oleju i innych ograniczających przyczepność substancji muszą zostać usunięte. Ponadto wszystkie fugi i zaprawa użyta do aplikacji płytek muszą być suche (patrz czas zadeklarowany przez producentów w kartach danych technicznych). Wcześniej należy zwilżyć wodą równomiernie wszystkie silnie porowate powierzchnie. W przypadku klejów marki Benfer należy przestrzegać czasu wiązania (przy + 23 ° C, 50% wilgotności względnej):

KLEJ NORMALNIE WIĄŻĄCY: 12 godzin

KLEJ SZYBKO WIĄŻĄCY: 3 godziny

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Wymieszać DEKOGROUT+ z czystą wodą w czystym pojemniku.

Użyć od 0,55 do 0,60 l wody w zależności od pożądanej konsystencji.

Dodać 2,5 kg DEKOGROUT+ i wymieszać mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej i gładkiej masy. Zalecamy użycie odpowiedniego mieszadła ok. 300 - 500 obrotów na minutę. Po 2-minutowym dojrzewaniu zaprawę spoinową miesza się ponownie. Aby uniknąć różnic odcieni kolorów, należy zachować jednakowe proporcje mieszania. Produkt należy zużyć w ciągu 45 minut.

SPOSÓB NAKŁADANIA PRODUKTU:

DEKOGROUT+ jest nanosić na powierzchnie płytek ściennych i podłogowych za pomocą pacy, z niewielkim naciskiem i po przekątnej, tak aby siatka fug została całkowicie wypełniona, a następnie ostrożnie usunąć nadmiar produktu.

Po początkowym stwardnieniu zaprawy fugowej (kontrola dotykowa) zmyć powierzchnię.

Po kolejnych około 10 -15 minut umyć do czysta wilgotną czystą gąbką. Fugi dylatacyjne powinny pozostać puste w celu elastycznego zaspoinowania za pomocą silikonu DEKOSIL.

Do czyszczenia nie używać suchej szmatki, ponieważ istnieje duże ryzyko odbarwienia, gdy sucha fuga miesza się ze świeżym materiałem. Chronić świeżo zafugowane powierzchnie przed wysokimi temperaturami, silnymi wiatrami, deszczem lub mrozem, gdyż może to negatywnie wpłynąć na utwardzanie.

W przypadku nieodpowiednich warunków pogodowych (niska wilgotność powietrza, przeciągi, wiatr) i silnie chłonnej ceramice, zaprawa fugowa lepiej się utwardzi, gdy zafugowana powierzchnia zostanie ponownie zwilżona czystą wodą (wilgotną gąbką).

Woda do mycia powinna być często zmieniana. W przypadku pokryć o szorstkich, profilowanych lub porowatych powierzchniach, a także kamieni naturalnych, które są szorstkie na powierzchni, należy przeprowadzić fugowanie próbne (powierzchnia powinna być lekko nawilżona lub zagruntowana odpowiednim materiałem przed fugowaniem). Czas mycia zależy od materiału i panujących warunków atmosferycznych.

CZYSZCZENIE PO STWARDNIENIU:
















Przy dokładnym oczyszczeniu fugowanej powierzchni tuż po aplikacji zwykle nie ma konieczności dodatkowego czyszczenia. Jeśli jednak na powierzchni pozostaną zabrudzenia z utwardzonego produktu to można je usunąć za pomocą środka do czyszczenia na bazie kwasu, takiego jak BENFERCLEAN lub BENFERCLEAN STRONG, ściśle przestrzegając zaleceń i informacji podanych w karcie technicznej.

PEŁNE OBCIĄŻENIA:

Pełne obciążanie gotowej powierzchni zależy od warunków atmosferycznych. Obciążenie lekkim ruchem pieszym dopuszczalne jest po 6 godzinach w temperaturze 23 ° C (idealna temperatura użycia). Przed pełnym obciążeniem należy upewnić się, czy produkt w fugach jest całkowicie utwardzony.

PORADA:

- Zawsze należy dobierać zaprawę do odpowiedniej szerokości fugi. Minimalna szerokość dozwolona dla podłóg i ścian wewnętrznych wynosi 2 mm, dla zewnętrznych podłóg i ścian wynosi 5 mm.
- Nawet jeśli jest fuga DEKOGROUT+ jest materiałem bardziej elastycznym w porównaniu z płytkami, nie jest uważana za produkt w pełni elastyczny, zatem, szczególnie na podłogach, należy zaplanować szczeliny dylatacyjne co 25 m², a na zewnątrz co 9 m² dla płytek w ciemnym kolorze, i maksymalnie 12 m² w przypadku jasnego koloru płytek, zawsze należy przenieść na powierzchnię płytek dylatacje występujące w jastrychu oraz dylatacje konstrukcyjne.
- Szczeliny dylatacyjne należy wypełnić silikonem DEKOSIL lub DEKOFLEX, uprzednio dokładnie usuwając z nich wszelkie materiały, które mogą ograniczać przyczepność.
- W ciągu pierwszych 6 godzin zabezpieczyć zafugowaną powierzchnię przed czynnikami atmosferycznymi, takimi jak silne nasłonecznienie, wiatr, deszcz itp ...
- Chronić wszystkie obszary, których nie są przewidziane do kontaktu DEKOGROUT+.
- Z powodu swojego uziarnienia DEKOGROUT+ nadaje się do uszczelniania spoin o szerokości od 1 mm.
- Nie należy używać DEKOGROUT+ do spoin, w których znajduje się woda, z resztki cementu, oleju lub pyłu.
- Unikać kałuż wody podczas czyszczenia świeżo wykonanych fug.

DEKOGROUT+ Kolory			
Kolor	Numer	Kolor	Opakowanie/Paleta
	000002500	Bianco	4 worki po 2,5 kg
	000002501	Grigio argento	4 worki po 2,5 kg
	000002502	Manhattan	4 worki po 2,5 kg
	000002503	Grigio chiaro 7035	4 worki po 2,5 kg
	000002504	Grigio 7042	4 worki po 2,5 kg
	000002505	Antracite 7037	4 worki po 2,5 kg
	000002506	Jasmine	4 worki po 2,5 kg
	000002507	Off White	4 worki po 2,5 kg
	000002508	Beige	4 worki po 2,5 kg
	000002509	Travertino	4 worki po 2,5 kg
	000002510	Camel	4 worki po 2,5 kg
	000002514	Nocciola	4 worki po 2,5 kg
	000002513	Caramello	4 worki po 2,5 kg
	000002511	Tabacco	4 worki po 2,5 kg
	000002512	Marrone	4 worki po 2,5 kg

Kolory przedstawione w powyższej tabeli są odtworzone tak realistycznie jak to możliwe w druku, ale są jedynie orientacyjne. Muszą być zweryfikowane przez końcowego użytkownika, który przyjmuje całą odpowiedzialność wynikającą z użytkowania produktu.

ZUŻYCIE

DEKOGROUT+ Zużycie w kg na 10m ² powierzchni									
Szerokość cm	Długość cm	Grubość cm	Szerokość spoin (cm)						
			0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	1	
2,5	2,5	0,2	2,32	4,63	6,95	11,58	16,21	23,15	
10	10	0,6	1,74	3,47	5,21	8,68	12,15	17,36	
30	30	1,0	0,96	1,93	2,89	4,82	6,75	9,65	
30	60	1,0	0,72	1,45	2,17	3,62	5,06	7,24	
60	60	1,0	0,48	0,96	1,45	2,41	3,38	4,82	
15	90	1,0	1,13	2,25	3,38	5,63	7,88	11,25	
60	120	1,0	0,36	0,72	1,09	1,81	2,53	3,62	
80	80	0,6	0,22	0,43	0,65	1,09	1,52	2,17	
100	100	0,4	0,10	0,20	0,30	0,51	0,71	1,01	
100	300	0,6	0,12	0,23	0,35	0,58	0,81	1,16	
160	320	1,2	0,16	0,23	0,49	0,81	1,14	1,63	

CZYSZCZENIE: Czyszczenie należy wykonać za pomocą wilgotnej ścierki lub gąbki, zanim fuga stwardnieje.

OPAKOWANIE: Wszystkie kolory są dostępne w workach 2,5 kg, po 4 worki w wiadrze, 27 wiader na europalecie 120x80x105wys.

PRZECHOWYWANIE: W suchym miejscu, w oryginalnym zamkniętym opakowaniu; otwarte torby muszą być ponownie zamknięte i użyte tak szybko, jak to możliwe.

OKRES PRZYDATNOŚCI: 18 miesięcy.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Baza:	Specjalne cementy, kruszywa mineralne, dodatki nowej generacji
Kolory:	15 kolorów (patrz tabela)
Gęstość pozorna:	1,20 kg / dm ³
Szkodliwość:	Nie. Możliwe podrażnienie oczu i skóry w kontakcie z produktem
Łatwopalny:	Nie
Proporcja mieszanki:	22-24% wody równoważne 0,55-0,60 l wody na worek 2,5 kg
Czas mieszania:	2-3 minuty (mieszalnik 300-500 r / min)
Konsystencja zaprawy:	zaprawa tiksotropowa
Masa objętościowa pasty:	1,80 kg / dm ³
Temperatura stosowania:	od + 5 ° C do + 35 ° C
Czas przydatności do użycia:	45 minut w + 23 ° C
Dopuszczalna szerokość:	minimum 1 mm Maksymalnie 10 mm
Zużycie:	patrz tabela
Ruch pieszy po:	6 godzinach*
Pełne obciążenie:	po 24 godzinach*
Ostateczne utwardzenie:	po 7 dniach*
Spełnia wymagania:	EN 13888 CG2WA
Odporność na wilgoć:	doskonała
Odporność na proces starzenia:	doskonała
Odporność na temperaturę:	od -30 ° C do + 90 ° C
Przechowywanie i okres przydatności:	18 miesięcy w suchym miejscu, w oryginalnym zamkniętym opakowaniu; otwarte torby muszą być ponownie zamknięte i użyte tak szybko, jak to możliwe,

* w 23 ° C i 50% wilgotności względnej

UWAGA: Informacje podane w niniejszej karcie opierają się na naszym doświadczeniu i są jedynie informacyjne. W każdym przypadku muszą zostać zweryfikowane przez użytkownika końcowego, który przejmuje wszelkie zobowiązania wynikające z użytkowania produktu.