

ASOWOOD-2K

Двухкомпонентный клей для деревянных полов

• 2 компонентный эпоксидно-полиуретановый клей • Подходит для стяжек на основе цемента и сульфата кальция, подходит для стяжек с подогревом • Подходит для нанесения на старые невпитвающие основания (керамические, мраморные, деревянные полы) • Легкий в использовании

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Специальный безводный двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей для укладки деревянных полов любого типа и размеров на стяжках на цементной основе или на неабсорбирующих полах (мрамор, плитка, каменные плиты, деревянные поверхности). Нанесение на стяжку на цементной основе с остаточной влажностью <2% и на стяжку на основе сульфата кальция с остаточной влажностью <0,5% можно осуществлять непосредственно, а на стяжки с более высоким уровнем остаточной влажности возможно нанесение после обработки стяжки с помощью грунтовки ASOWOOD-Primer.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Укладка деревянных полов любого типа на:
• Цементные основания
• Существующие не впитывающие полы, такие как мрамор, плитка, палладианские камни, деревянные основания.

ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ:
• Бетон • Стяжки на цементной основе, стандартные или с подогревом водой
• Плавающая стяжка на основе ангидрита, стандартная или с водным подогревом

СПЕЦИФИКАЦИЯ: Деревянные полы должны быть приклеены эпоксидно-полиуретановым двухкомпонентным клеем, не содержащим воды, специально предназначенным для нанесения любого типа деревянных полов, таким как ASOWOOD-2K от Benfer

.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ГАРАНТИЯ СТРАХОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ / ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основания должны быть прочными и недеформируемыми, способными выдерживать нагрузку, с законченным процессом усадки. Перед укладкой необходимо проверить остаточную влажность стяжки с помощью карбидного гигрометра, чтобы убедиться, что влажность составляет <2% для стяжек на основе цемента и <0,5% для стяжек на основе ангидрита. Стяжка должна быть чистой, без пыли, без жирных пятен, строительных отходов, красок, воска и любых веществ, которые могут ограничивать адгезию. Применение на стяжках с остаточной влажностью выше предложенных значений (в любом случае <4% для цементных стяжек; <1% для ангидритовых) возможно после предыдущего применения грунтовки ASOWOOD-Primer. Всегда, необходимо избегать возможного повышения влажности поступающей от основания. Температура окружающей среды и температура основания должны составлять от + 10 ° C до + 30 ° C, и мы рекомендуем хранить продукт при такой температуре перед его использованием.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА: Вылейте компонент B в компонент A, затем тщательно перемешайте с помощью электрической мешалки с небольшим числом оборотов, пока не получите однородную смесь.
НАНЕСЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА: Нанесите полученный клей металлическим шпателем с зубом 6 мм, а затем уложите пол, прилагая достаточное давление для полного контакта с клеем.
ПОЛНЫЕ НАГРУЗКИ: Жизнеспособность ASOWOOD-2K составляет приблизительно 120 минут при + 23 ° C и 50% R.H; легкое пешеходное движение и выравнивание полов возможны примерно через 1-2 дня. В случае неблагоприятных условий окружающей среды, в частности, при температуре около + 10 ° C, мы рекомендуем подождать около 7 дней.
ОЧИСТКА: Оборудование и инструменты должны быть тщательно очищены после использования.
РАСХОД: 1-1,4 кг / м^2.
УПАКОВКА: 10 кг ведро.
ХРАНЕНИЕ: В сухом и прохладном месте при температуре выше + 10 ° C в оригинальной закрытой упаковке.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА	
Основа:	эпоксидно-полиуретановая смола
Цвет:	бежевый
Вязкость:	70.000-90.000
Температура нанесения:	от + 10 ° C до + 30 ° C
Открытое время:	90-120 минут
Пешеходное движение после:	12-18 часов
Окончательное отвердевание через:	48-72 часа
Финальные показатели:	Прочность на сдвиг (DIN 281): 5,9 Н / мм^2
Адгезия к дереву-бетону:	> 3 Н / мм^2
Твердость по Шору A:	90
Срок и условия хранения:	12 месяцев, хранить в сухом и прохладном месте при температуре выше + 10 ° C в оригинальной закрытой упаковке * при 23 ° C и относительной влажности 50%

Примечание: Данные и информация, приведённые в настоящем документе, основаны на наших исследованиях. Они являются только ориентировочными и подлежат проверке пользователем материала, который несёт всю ответственность за последствия использования продукта.